

Vista

Distemper Paint White



Интерьерная краска на водной основе предназначена для покраски поверхностей потолков ванных комнат, кухонь, лестничных маршей, кладовок и других помещений, где не требуется мытьё поверхностей. Обладает отличной укрывистостью, белизной. Позволяет поверхностям «дышать».

- **Отличная укрывистость**
- **Для лестничных маршей, кладовок, потолков**

ЦВЕТА

Предлагается белая.

УПАКОВКА

Белая	3 л	9 л	15 л
-------	-----	-----	------

РАСХОД

10 – 12 м²/л в один слой на подготовленные поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория **A/a** «Матовые покрытия стен и потолков» (Блеск ≤ 25@60°) Тип WB): **30 г/л**.
Продукт содержит **14 г/л** ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов пыли, масел и старых покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. Нанести два слоя валиком, кистью или безвоздушным распылителем Airless, разбавив продукт до 10 -20 % водой. Не следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°C и/или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 30 – 60 минут и покрывается следующим слоем через 3 - 4 часа. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Инструменты моются водой, сразу же после их использования. При необходимости можно использовать моющее средство.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	125 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)
Плотность	1,57 ± 0,02 кг / л (ISO 2811)
Блеск	< 5 единиц при 60° (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до +38°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr