

# Vista

## Emulsion Paint White



Водоэмульсионная краска общего применения. Обладает хорошей укрывистостью, высокой производительностью. Является экономичным решением для покраски стен, потолков, кладовок и других поверхностей помещений, где требуется частая покраска. Проста в использовании, ровно ложится на поверхность, даёт гладкую матовую отделку

- **Общего применения**
- **Отличная укрывистость**
- **Для помещений, где необходима частая покраска**

### ЦВЕТА

Предлагается белая и в широком диапазоне цветов и оттенков, которые можно произвести с помощью тонирующей системы Colorfull Vitex.

### УПАКОВКА

Белая	3 л	9 л	15 л
Тара	3 л	9 л	

### РАСХОД

11 – 12 м<sup>2</sup>/л в один слой на подготовленные поверхности.

### ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория **A/a** «Матовые покрытия стен и потолков» (Блеск  $\leq 25@60^\circ$ ) Тип WB): **30 г/л**.  
Продукт содержит **29 г/л** ЛОС (готовый к использованию).

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов пыли, масел и старых покрытий.

Для заделки поверхности с мелкими трещинами используется АКРИЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА VITEX или Visto.

Старые поверхности, покрытые материалами на водной основе (известь или клей), грунтуются Acrylan Unco Eco или Durovit.

На новые поверхности из бетона, кирпича, гипсокартона, штукатурки и т.д., а также на зашпаклёванные поверхности, наносится сначала 100% Acrylic Primer (100% Акриловая Грунтовка), Acrylan Unco Eco (мелкозернистая акриловая грунтовка на силиконовой основе) или Blanco Eco (белая грунтовка на водной основе).

Поверхности со следами загрязнения от копоти, фломастеров, кофе и др., грунтуются Blanco Eco.

Если финишное покрытие будет иметь тёмный тон, нужно нанести сначала Blanco Eco или Vitosin.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. Нанести два слоя валиком, кистью или безвоздушным распылителем Airless, разбавив продукт до 10 % водой. Не следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°C и/или при относительной влажности выше 80%.



Продукт сухой на ощупь через 15 – 30 минут и покрывается следующим слоем через 3 - 4 часа. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Поверхности, окрашенные краской, моются (через три недели после покраски) водой с помощью мягкой губки, против стойких пятен рекомендуется применять мягкое бесцветное моющее средство. Инструменты моются водой, сразу же после их использования. При необходимости можно использовать моющее средство.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	105 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Плотность	1,59 ± 0,02 кг / л (ISO 2811) для белой
Блеск	< 5 единиц при 60° (ISO 2813)

### ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00  
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00  
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr