

HEMEL®

Масло с твёрдым воском

Hardwax Oil

Описание продукта	Однокомпонентное покрытие на основе натуральных масел и карнаубского воска для защиты и отделки любых деревянных поверхностей внутри помещений, включая полы и мебель.
Цвета	Цвета в соответствии с цветами из каталогов RAL и NSC
Степень блеска	Естественный вид поверхности
Тип	На основе натурального масла
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Эффективная защита в один слой ■ Не образует пленку ■ Подчеркивает естественную красоту деревянной поверхности ■ Высокая устойчивость к истиранию и царапинам ■ Наносится без наплывов и потеков ■ Водоотталкивающее ■ Не содержит тяжелых металлов и свинца ■ Безопасно для экологии дома
Размер упаковки	500 мл, 2,5 л, 15 л (по запросу)
Область применения	<ul style="list-style-type: none"> ■ Деревянные полы ■ Любые элементы и конструкции интерьерной отделки ■ Деревянные столы, стулья, столешницы, мебель ■ Ранее покрытые маслом деревянные элементы внутренней отделки и мебель
Физические свойства	Вязкость (DIN6, 20 °C): 12" ± 2 Плотность (г/см³): 0,95 ± 0,02 ЛОС (г/л): 255
Срок годности	3 года в оригинальной закрытой упаковке
Условия хранения	Хранить отдельно от пищевых продуктов, защищая от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла/открытого огня в сухом помещении при t = +5 ... +35 °C.

Применение

Подготовка поверхности

- Удалите с поверхности загрязнения, масло и древесную пыль.
 - Не используйте герметики, шпатлевки или грунтовки на основе целлюлозы или полиуретана при обработке древесины маслом с твёрдым воском Hard Wax Oil. В качестве наполнителя смешайте древесную пыль с продуктом, заполните этим составом все щели и стыки паркета, удалите излишки после высыхания.
- Новые неокрашенные деревянные поверхности:**
- Отшлифуйте поверхность в соответствии с желаемым внешним видом: P80/120 - для получения естественной фактуры, P180/300 - для более гладкой поверхности.
 - Тщательно уберите образовавшуюся пыль с помощью пылесоса.
 - Удалите остатки пыли влажной тканью и дождитесь полного высыхания.
- Старые неокрашенные деревянные поверхности:**
- Отшлифуйте выветренную поверхность в соответствии с желаемым внешним видом: P80/120 - для получения естественной фактуры, P180/300 - для более гладкой поверхности.
 - Тщательно уберите образовавшуюся пыль с помощью пылесоса.
 - Удалите остатки пыли влажной тканью.
- Деревянные поверхности, покрытые маслом:**
- Удалите пыль с поверхности влажной тканью.
- Лакированные деревянные полы:**
- Не наносите продукт непосредственно на уже окрашенные поверхности.
 - Полностью очистите паркет от старого лака с помощью шлифовальной машины.
 - Удалите с поверхности грязь, масло, древесную пыль и остатки старого лакокрасочного слоя.
 - Отшлифуйте поверхность в соответствии с желаемым внешним видом: P80/120 - для получения естественной фактуры, P180/300 - для более гладкой поверхности.
 - Тщательно уберите образовавшуюся пыль пылесосом.
 - Удалите остатки пыли влажной тканью.

Покраска	<ul style="list-style-type: none"> ■ Продукт готов к применению и не требует разбавления. ■ Тщательно перемешайте материал перед использованием и проверьте его однородность. Повторяйте этот процесс по мере необходимости в течение всего процесса покраски. Ручное нанесение: <ul style="list-style-type: none"> ● Нанесите состав по краям/периметру пола. ● Нанесите продукт в 1 слой кистью или ветошью на площадь ~ 5 м² и оставьте на 15 минут для проникновения масла в основание. Тщательно удалите излишки ветошью в течение 15 минут с каждой зоны, пока поверхность не станет сухой. ● Наносите масло по направлению волокон древесины, чтобы получить однородный вид. Машинное нанесение: <ul style="list-style-type: none"> ● Нанесите состав по краям/периметру пола. ● Используйте полировальную машину с красным падом для равномерного распределения продукта по поверхности. ● Нанесите необходимое количество продукта на поверхность или пад и обработайте зону площадью 5-10 м². Оставьте на 15 минут, чтобы масло впиталось. Тщательно соберите излишки масла белым падом в течение 15 минут с каждой зоны, пока поверхность не станет сухой. ● Наносите масло по направлению волокон древесины, чтобы получить однородный вид. ■ На обработанную поверхность можно наступать через 24 часа. ■ Полное отверждение/полимеризация покрытия и устойчивость к нагрузкам через 7 дней.
Расход (м²/л)	30 м ² в зависимости от породы древесины и способа нанесения
Количество слоев	1 слой
Рабочий инструмент / способ нанесения / очистка	Кисть, ветошь или полировальная машина Малярные инструменты сразу после использования очищать мылом и большим количеством теплой воды или уайт-спиритом
Время высыхания	Высыхание на отлип: ~ 15 минут Полное высыхание: ~ 24 часа Полное отверждение: ~ 7 дней При 20 °С и относительной влажности воздуха 40-65%
Общие указания	<ul style="list-style-type: none"> ■ ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ. ■ Не наносите в качестве грунтовки/базового слоя под масло HEMEL Hard Wax Oil нитро- и полиуретановые покрытия. ■ Держите продукт закрытым, когда он не используется. ■ Общая температура применения продукта: от +15 °С до +25 °С при относительной влажности 40-65%. ■ Влажность древесины: < 12%. ■ Помещение должно хорошо проветриваться во время и после нанесения продукта, чтобы ускорить высыхание. ■ Продукт не следует наносить при температуре окружающей среды или поверхности ниже 10 °С. ■ Деревянный пол, покрытый маслом, нельзя мыть моющими средствами, содержащими аммиак. ■ По обработанному маслом полу можно ходить через 24 часа. Подождите 7 дней, прежде чем расстилать ковры и/или проводить уборку.

Меры предосторожности	<ul style="list-style-type: none"> ■ ВНИМАНИЕ! Ветошь/ткань/салфетки, пропитанные маслом, следует полностью замочить в воде и утилизировать сразу после использования (из-за опасности самовоспламенения). ■ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. ■ ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ■ Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения. ■ Не использовать пустые банки для других целей. ■ Избегайте контакта с глазами и кожей. ■ Мойте руки после использования. ■ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу. ■ Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) продукта для получения информации о здоровье и безопасности.
------------------------------	--

Утилизация	Утилизируйте содержимое / тару в соответствии с национальным законодательством.
-------------------	---

Сертификаты	Сертификат безопасности игрушек EN71-3
--------------------	--

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями производителя. Для получения наилучшего результата мы рекомендуем проводить его пробное тестирование перед применением. Изготовитель/Импортер не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта. С получением данной технической информации все ранее изданные Технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 09/2022