

HEMEL®

Защитное покрытие для камня и бетона

Aqua Stone

Описание продукта	Бесцветная гидрофобизирующая пропитка на водной основе
Цвет	Бесцветная
Тип	На водной основе
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Не меняет оттенок основания после нанесения ■ Не образует пленку на поверхности ■ Предотвращает повреждения от мороза благодаря высокой водоотталкивающей способности ■ Защищает поверхность от дождя, пыли и высолов ■ Уменьшает меление ■ Позволяет древесине «дышать»
Размер упаковки	5 л, 15 л
Область применения	<ul style="list-style-type: none"> ■ Цемент, бетон, шифер ■ Клинкерный кирпич, прессованный кирпич, терракота, известняк, пемза ■ Неполированный пористый натуральный и искусственный камень ■ Реставрация предметов истории и культуры
Физические свойства	Вязкость (DIN4, 20 °C): 10" ± 2 Плотность (г/см³): 1 ± 0,02 ЛОС (г/л): 0,5
Срок годности	2 года в оригинальной закрытой заводской упаковке
Условия хранения	Хранить отдельно от пищевых продуктов, защищая от попадания прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла/открытого огня в сухом помещении при t = +5 ... +35 °C. Беречь от замерзания.
Применение	
Подготовка поверхности	<ul style="list-style-type: none"> ■ Удалите с поверхности пыль и загрязнения. ■ Полностью очистите от жира, ржавчины, плесени или мха (при их наличии). ■ Устраните трещины и несвязанные рыхлые образования на поверхности. ■ Не наносите продукт непосредственно на предварительно покрытые основания. ■ Дайте влажной поверхности полностью высохнуть перед нанесением продукта.
Покраска	<ul style="list-style-type: none"> ■ Продукт готов к применению и не требует разбавления. ■ Тщательно перемешайте материал перед использованием и проверьте его однородность. ■ Нанесите продукт в 2 слоя кистью, валиком или распылением. Нанесите 2-й слой до того, как 1-й слой высохнет («мокрым по мокрому»). ■ Подождите 24 часа до полного высыхания. ■ Если во время покрасочных работ идет дождь, накройте обработанную поверхность и держите ее закрытой до полного высыхания.
Расход (м²/л)	Глиняный, песчаный, известняковый, прессованный кирпич: 1,5 м² Клинкерный кирпич: 8,5 м² Известняк: 3,5 м² Пемза: 5 м² Бетон и цемент: 5 м² Сланец: 12-15 м²
Количество слоев	2 слоя («мокрым по мокрому»)
Рабочий инструмент / способ нанесения / очистка	Кисть, валик, распыление Малярные инструменты очищать мылом и большим количеством теплой воды сразу после использования

Время высыхания	Полное высыхание: ~ 24 часа При 20 °С и относительной влажности воздуха 40-65%
Общие указания	<ul style="list-style-type: none"> ■ ТОЛЬКО ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. ■ НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ. ■ Держите продукт закрытым, когда он не используется. ■ Общая температура применения продукта: от +15 °С до +25 °С при относительной влажности 40-65%. ■ Не наносите продукт под прямыми солнечными лучами или дождем.
Меры предосторожности	<ul style="list-style-type: none"> ■ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ДОСТАТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. При нанесении внутри помещений открыть окна и двери для доступа свежего воздуха и высыхания поверхности. ■ ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ■ Не переливать содержимое в другие контейнеры для хранения. ■ Не использовать пустые банки для других целей. ■ Избегайте контакта с глазами и кожей. ■ Мойте руки после использования. ■ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в токсикологический центр, отделение неотложной помощи больницы или к врачу. ■ Пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности (SDS) продукта
Утилизация	Утилизируйте содержимое / банки в соответствии с национальным законодательством.
Сертификаты	EN71-3 Сертификат безопасности игрушек

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта использования материалов при условии их правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями производителя. Для получения наилучшего результата мы рекомендуем проводить его пробное тестирование перед применением. Изготовитель/Импортер не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения продукта. С получением данной технической информации все ранее изданные Технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

По состоянию на 09/2022