



MRS

Декоративная штукатурка «Короед»

Декоративный штукатурный состав на минеральной основе для создания декоративно-защитного финишного слоя на минеральных основаниях, а также в СФТК «LOBATHERM». Штукатурка пригодна для создания различных структур с разными техниками. Для наружных и внутренних работ.

Характеристики

- минеральный состав
- паропроницаемая
- гидрофобные свойства
- устойчива к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению
- пригодна для фальцевания и свободного структурирования
- может наноситься машинным способом

Применение

- для создания декоративно-защитного слоя в качестве структурированной декоративной штукатурки на минеральных основаниях
- в качестве декоративной штукатурки в СФТК «LOBATHERM»
- для наружных и внутренних работ
- для работы в различных креативных техниках

Свойства

- декоративный штукатурный состав на белом портландцементе для СФТК с наружными штукатурными слоями, неокрашенный: B5; Btb1,6; Aab2; F 75; ГОСТ Р 54358-2017
- улучшенная комбинация вяжущих из белой гидроокиси кальция и белого цемента
- вяжущие раствора согласно ГОСТ 31108
- содержит в качестве заполнителя мраморную крошку

Подготовка основания

Основание должно быть прочным, однородным, сухим, очищенным от пыли, грязи, масел и любых веществ, снижающих адгезию.

Основание должно быть ровным, строго горизонтальным и вертикальным, достаточно шероховатым и равномерно высохшим.

Опыт показывает, что следует планировать по 24 часа высыхания на каждый 1 мм толщины нижнего штукатурного слоя.

Технические данные

Класс состава	B5; Btb1,6; Aab2; F 75 ГОСТ Р 54358-2017
Размер заполнителя	0-2,5 мм
Температура применения	от +5°C до +30°C
Время использования	~ 1,5 часа
Количество воды затворения	~ 6 л на 30 кг
Толщина слоя	1,5; 2,5 мм
Паропроницаемость	≥ 0,035 мг/м·ч·Па
Морозостойкость	F 75
Выход раствора	~ 21,6 л / 30 кг
Расход	MRS 1, 5 - 2,5 кг/м² MRS 2,5 - 3,5 кг/м²
Срок хранения	6 месяцев
Форма поставки	мешок 30 кг

При проведении оценки основания и его подготовке следует учитывать указания СП 293.1325800.2017, Таблица 8.2, и СП 71.13330.2017.

Декоративная штукатурка MRS в СФТК «LOBATHERM».

Поверхность армирующего слоя должна быть ровной, строго горизонтальной и вертикальной, сухой, обеспыленной, а также полностью затвердевшей. Поверхность теплоизоляционной плиты, укрытую базовыми армированными (фасадной стеклосеткой GWS) штукатурными составами «quick-mix» KAS или SKS, рекомендуется предварительно загрунтовать универсальной грунтовкой «quick-mix» UG.

Декоративная штукатурка MRS на минеральных основаниях

Основание должно быть ровным, строго горизонтальным или вертикальным, достаточно шероховатым и равномерно высохшим (светлая сухая поверхность). Опыт показывает, что следует планировать по 24 часа высыхания на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя. В качестве оснований подходят, например:

- Лёгкая известково – цементная штукатурка akurit MEP LE
- известково-цементная штукатурка akurit MEP



- цементная штукатурка ZMP

Рекомендуется нанесение MRS на основания, предварительно обработанные универсальной грунтовкой «quick-mix» UG, ATG или увлажненных водой. Поверхность основания может быть влажной, но не мокрой – блеска воды на поверхности быть не должно.

Выполнение работ

Декоративная штукатурка MKS может наноситься вручную или с помощью штукатурных машин. Содержимое мешка (25 кг) высыпать в чистую емкость с точно отмеренным количеством воды (~ 5-6 л) при непрерывном перемешивании на низких оборотах. Перемешивать смесь электромеханическим миксером до достижения однородной консистенции без комков в течение примерно 3 минут. Выдержать время дозревания смеси (~ 5 минут), затем - снова перемешать в течение примерно 1-2 минут. Штукатурка наносится ровным слоем без видимых стыков методом «свежее по свежему». Окончание захватки оформляется малярным скотчем. Структурировать штукатурку нужно своевременно, используя пластиковые и металлические кельмы, круговыми, горизонтальными или вертикальными движениями. Декоративные штукатурки согласно современным техническим стандартам следует покрасить финишной краской с целью обеспечения равномерного цвета всей поверхности. Для этого рекомендуется применять, например, фасадные краски «quick-mix» - LX 300 (силоксановую), LX 350 (силиконовую). Для максимального сохранения фактуры допускается обработка поверхности гидрофобизатором.

Рекомендации

- не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основания ниже +5°C и выше +30°C
- время жизни раствора может изменяться в зависимости от температуры воды, температуры сухой смеси и температуры окружающего воздуха
- следует учитывать замедление нарастания прочности раствора при температуре твердения ниже +15°C
- свежий раствор следует предохранять от слишком быстрого высыхания и беречь от воздействия неблагоприятных погодных условий (палящее солнце, дождь, сильный ветер, мороз и т.д.)
- не добавлять в раствор цемент, известь или гипс
- не разбавлять схватившийся раствор водой

Выход раствора

Из 30 кг сухой смеси MRS при правильном замесе получается примерно 21,6 л свежего раствора.

Расход

Расход штукатурки зависит от толщины слоя. При толщине слоя 2,5 мм на 1 м² расходуется примерно 3,5 кг сухой смеси MRS.

Срок хранения

Хранить в упакованном виде, на деревянных поддонах, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки, в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60%. Срок хранения в неповрежденной упаковке - 6 месяцев со дня изготовления.

Форма поставки

Мешки по 30 кг.

Примечания

Данный продукт содержит цемент, поэтому при добавлении воды происходит щелочная химическая реакция. Следует беречь глаза и кожу от попадания смеси. В случае попадания смеси следует промыть ее водой. В случае попадания смеси в глаза следует немедленно обратиться к врачу. См. также информацию на упаковке.

Из-за использования природных минеральных материалов, оттенок которых может варьироваться, цвет декоративной штукатурки MRS в зависимости от даты производства в течение года может незначительно отличаться по оттенку.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.

АО «Зиверт Рус»
142400, Московская область, г. Ногинск,
Территория Ногинск-Технопарк, дом 12
Тел.: +7 (495) 414-14-10
8 (800) 101-46-52

moscow@sievert.ru

www.sievert.ru