



SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



NATURAL TOUCH

2-К ПАРКЕТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ С ЭФФЕКТОМ "НЕПОКРЫТОЙ ДРЕВЕСИНЫ"

- ✓ ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ
- ✓ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВИД ДРЕВЕСИНЫ
- ✓ УСТОЙЧИВ К ИСТИРАНИЮ И ЦАРАПИНАМ
- ✓ ХОРОШАЯ ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ ПОР
- ✓ УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВОЙ ХИМИИ



NATURAL TOUCH

2-К ПАРКЕТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
С ЭФФЕКТОМ "НЕПОКРЫТОЙ ДРЕВЕСИНЫ"



ОПИСАНИЕ

2-х компонентный водный лак, созданный на основе полиуретановых смол нового поколения и нанотехнологических добавок. Эффект "непокрытой древесины" создает матовую поверхность, придающую ей естественный вид необработанного дерева. Лак гарантирует превосходную защиту от химических веществ и высокую степень износоустойчивости, а так же хорошую кроющую способность. Легко наносится и создает приятный тактильный эффект на поверхности. Не содержит NMP (без N-метилпирролидона). Произведен согласно с европейской директивой 2004/42/CE об ограничении воздействия вредных веществ, содержащихся в продукте ЛОС (летучих органических соединений): максимально 71 г/л при лимите 140 г/л).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



Нанесение
С помощью валика



Нанесение
С помощью кисти



Подходит для использования в помещении



Плёнкообразование
около 30 минут
Время высыхания на отлип
около 50-60 минут
Время до шлифовки
около 8-12 часов
Полное высыхание
около 36-48 часов



Пропорция смешения
10:1 (A:B)



Время жизнеспособности смеси
2-3 часа



Химическая основа
Полиуретановая дисперсия на водной основе



Степень блеска
Ультраматовый (3% глосс)



Степень блеска
12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке



Расход
80-100 мл/м²



Температура применения
+10 - +25°C



Перед применением интенсивно взболтать



Очистка
Водой(пока продукт не высох)



Беречь от мороза



Фасовка
5 л + 0.5 л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Убедитесь, что влажность деревянного пола составляет 9±2 %. Выполните шлифовку абразивом зернистостью (P-36,40,60,80), удалите пыль с помощью пылесоса и убедитесь в том, что поверхность ровная и не содержит остатков старого лака и загрязнений (воска, смазки, масла, и т. д.). Затем нанесите специальный шпатлёвочный раствор RASOSTUC CH1 T смешанный с древесной пылью для заполнения небольших щелей, трещин (см.тех лист). После высыхания выполните финишную шлифовку абразивом с зернистостью P-100/ 120. Перед нанесением материала тщательно обеспыльте поверхность при помощи пылесоса.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Перед использованием, оба компонента должны принять температуру помещения. Хорошо взболтайте канистру с компонентом А (база) перед использованием. Не встряхивайте часть В (отвердитель) во избежание излишней дегазации. Медленно влейте компонент В (отвердитель) в часть с компонентом А (база), перемешайте до получения идеально однородной смеси. Перелейте лак с использованием фильтра в чистую емкость и подождите 10-15 мин перед применением. Равномерно нанесите лак в количестве, рекомендованном в данном тех.листе. Для достижения эффекта «натурального дерева» нанесите два слоя лака без грунта. Первый слой лака нанесите толщиной около 100 г/м². После высыхания, примерно через 12 часов сделайте промежуточную шлифовку абразивом зернистостью 220/320, удалите пыль и нанесите следующий слой лака (около 80 г/м²). Эффект "натурального дерева" особенно проявляется на древесине, таких пород как дуб, ясень, орех, клен и светлый бук.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Время указанное в характеристиках, относится к температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 50%. Не наносите NATURAL TOUCH при температуре воздуха ниже +10 °C и влажности выше 65 %. Учитывайте, что при низких температурах процесс высыхания замедляется, а при высоких ускоряется. В случае вскрытия упаковки используйте материал в кратчайшие сроки. Всегда рекомендуем проводить тесты на совместимость с неизвестными породами древесины, чтобы исключить любые технические ошибки и предварительно определить будущий цвет древесины. Не покрывайте коврами и не подвергайте очистке полы в течение 7-10 дней после окончания работ. Регулярное использование средства по уходу увеличивает срок службы лакового покрытия. В дополнение к информации, приведенной в данном техническом паспорте, всегда следуйте инструкциям по монтажу производителей отдельных используемых материалов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед осуществлением любой работы убедитесь, что Вы снабжены соответствующими Техническими спецификациями Безопасности и ознакомились с данным техническим листом. Обеспечьте хорошую вентиляцию в течение производства работ и высыхания. Во время применения используют защитный крем или защитные перчатки.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Приведенная здесь информация основана на теоретических и практических знаниях компании Lechner. Информация данного технического листа не носит обязательного характера. Просьба обращаться в техническую поддержку с любыми дополнительными замечаниями или вопросами.

УХОД ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ ПОЛАМИ – ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ

СХЕМА ЛАКОВОГО ПОКРЫТИЯ В 2 СЛОЯ ДЛЯ ПОЛОВ СО СРЕДНЕЙ И ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ НАГРУЗКИ

1. Шлифовка
2. Нанесение 1-го слоя **NATURAL TOUCH**
3. Промежуточная шлифовка после 12 часов высыхания
4. Нанесение 2-го слоя лака **NATURAL TOUCH**