



SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



RASOSTUC CH1 T

РАСТВОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ШПАТЛЕВОЧНОЙ
МАССЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОКРЫТИЙ

- ✓ ЭФФЕКТИВНЫЙ СОСТАВ
- ✓ ХОРОШАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
- ✓ ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ✓ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
- ✓ ДЛЯ ЛАКОВОГО И МАСЛЯНОГО ПОКРЫТИЯ



RASOSTUC CH1 T

РАСТВОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ШПАТЛЕВОЧНОЙ МАССЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОКРЫТИЙ



ОПИСАНИЕ

Быстросохнущий однокомпонентный раствор на основе растворителя для приготовления шпаклёвочной массы высокого качества. Обладает превосходной эластичностью, отличными заполняющими свойствами и адгезией. Для применения смешивается с древесной пылью в нужной консистенции. После высыхания на поверхности отлично шлифуется. Предназначен для заделки щелей, трещин, сколов и вмятин на паркете перед покрытием лаками LECHNER на водной основе и на основе растворителя или маслами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



Нанесение
Гибкий шпатель



Подходит для внутреннего применения



Пропорции смешивания с древесной пылью
1:3 - 1:5



Химическая основа
Нитросоединения в растворителе



Расход
В зависимости от использования



Температура применения
+10 - +30 °C



Хранение
2 месяцев в оригинальной закрытой упаковке



Время высыхания до нанесения
30-45 мин

Время полного высыхания
2-3 дня



Фасовка
5 л



Очистка
С помощью Solvent CH 500 (пока продукт не высох)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Убедитесь, что влажность деревянного пола составляет 9 ± 2 %. Выполните шлифовку абразивом зернистостью (P-36,40,60,80), удалите пыль с помощью пылесоса и убедитесь в том, что поверхность ровная и не содержит остатков старого лака и загрязнений (воска, смазки, масла, и т. д.). Затем нанесите специальный шпатлёвочный раствор RASOSTUC CH1 T смешанный с древесной пылью для заполнения небольших щелей, трещин (см. тех. лист). После высыхания выполните финишную шлифовку абразивом с зернистостью P-100/ 120. Перед нанесением материала тщательно обеспыльте поверхность при помощи пылесоса.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Перед использованием тщательно взболтайте канистру. Смешайте RASOSTUC CH 1 T с древесной пылью той же породы, что и деревянное покрытие до однородной массы (для приготовления древесной пыли подходящей фракции, отшлифуйте поверхность дерева сеткой или абразивом зернистостью P- 60- 120). Смесь должна быть приготовлена в пропорции: ДРЕВЕСНАЯ ПЫЛЬ / RASOSTUC CH 1 T – от 1:3- 1:5. Регулируйте вязкость смеси в зависимости от размера щелей или трещин. Нанесите полученную смесь при помощи шпателя, заполняя щели и трещины как можно глубже. Для больших и глубоких дефектов потребуются повторное нанесение. После полного высыхания обработайте поверхность абразивом или сеткой зернистостью P-100–120). Перед нанесением материала (лак, грунт, масло) тщательно обеспыльте поверхность при помощи пылесоса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Время указанное в характеристиках, относится к температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 50%. RASOSTUC CH 1 T совместим с любыми лакокрасочными продуктами как на водной основе, так и на основе растворителя. Учитывайте, что при низких температурах процесс высыхания замедляется, а при высоких ускоряется. Всегда проводите тесты на совместимость с неизвестными породами древесины, чтобы исключить любые технические ошибки и предварительно определить будущий цвет.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта. Хорошо проветривайте помещение во время и после использования, надевайте защитные перчатки и соблюдайте все действующие правила техники безопасности. Не выбрасывайте остаточный продукт в почву, поверхностные воды или стоки. При утилизации продукта соблюдать законодательство страны применения. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Приведенная здесь информация основана на теоретических и практических знаниях компании Lechner. Информация данного технического листа не носит обязательного характера. Просьба обращаться в техническую поддержку с любыми дополнительными замечаниями или вопросами.