



SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



SIMPLY K1

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНО - АКРИЛОВЫЙ
ПАРКЕТНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПРОСТОГО
И БЫСТРОГО НАНЕСЕНИЯ

- ✓ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ И ИЗНОСУ
- ✓ ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ РАСТЕКАНИЯ
- ✓ ХОРОШАЯ ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ ПОР
- ✓ УСТОЙЧИВОСТЬ К БЫТОВОЙ ХИМИИ
- ✓ ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ



SIMPLY K1

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНО - АКРИЛОВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ ЛАК
ДЛЯ ПРОСТОГО И БЫСТРОГО НАНЕСЕНИЯ



ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный полиуретано-акриловый лак на водной основе для покрытия деревянных полов со средней степенью износостойчивости. Обладает хорошей кроющей способностью, превосходной стойкостью к истиранию и царапинам. SIMPLY K1 легко наносится и отлично растекается на поверхности и придает легкий оттенок древесине. Для использования внутри помещений. Не содержит NMP (без N-метилпирролидона). Произведён в соответствии с европейской директивой 2004/42/CE об ограничении воздействия вредных веществ, содержащихся в продукте ЛОС (летучих органических соединений): максимально 49 г/л при лимите 140 г/л.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА



Нанесение

С помощью валика



Нанесение

С помощью кисти



Подходит для использования в помещении



Плёнкообразование

около 40 минут (зависит от толщины слоя)

Время высыхания на отлив

около 70 минут (зависит от толщины слоя)

Нанесение лак (без шлифовки)

около 3 часов (зависит от толщины слоя)

Время до шлифовки

около 6-12 часов (зависит от толщины слоя)

Полное высыхание

около 36-48 часов



Химическая основа

Полиуретано-акриловая дисперсия на водной основе



Степень блеска

матовый (15% глосс)

полуматовый (45% глосс)



Хранение

12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке



Расход

80-100 мл/м²



Температура применения

+10 -+30° C



Перед применением взболтать



Очистка

Инструменты с помощью Solvent CH 500, загрязнения с помощью Cleancoll (пока продукт не высох)



Беречь от мороз



Фасовка

5 л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Убедитесь, что влажность деревянного пола составляет 9±2 %. Выполните шлифовку абразивом зернистостью (P-36,40,60,80), удалите пыль с помощью пылесоса и убедитесь в том, что поверхность ровная и не содержит остатков старого лака и загрязнений (воска, смазки, масла, и т. д.). Затем нанесите специальный шпатлёвочный раствор RASOSTUC CH1 Т смешанный с древесной пылью для заполнения небольших щелей, трещин (см.тех. лист). После высыхания выполните финишную шлифовку абразивом с зернистостью P-100/ 120. Перед нанесением материала тщательно обеспыльте поверхность при помощи пылесоса. Совместим с грунтом COMFORT PRIME 1K (см.тех.лист).

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Лак должен принять температуру помещения. Хорошо взболтайте канистру перед использованием. Перелейте лак с использованием фильтра в чистую емкость и подождите 10-15 мин перед применением. Равномерно нанесите лак в количестве, рекомендованном в данном тех.листе. После 6-12 часов перед покрытием финишным слоем лака сделайте промежуточную шлифовку абразивом зернистостью P- 180/ 220. При необходимости допускается нанесение 3 слоя (см. схему).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Время указанное в характеристиках, относится к температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 50%. Не наносите SIMPLY K1 при температуре воздуха ниже +10°C и влажности выше 65%. Учитывайте, что при низких температурах процесс высыхания замедляется, а при высоких ускоряется. В условиях с температурой выше +25 °C лак с повышенной вязкостью разбавляйте путем добавления DILUENTE ECO R (3-5 % от объема). В случае вскрытия упаковки используйте материал в кратчайшие сроки. Лак не совместим с материалами в составе которых присутствует растворитель. Всегда проводите тесты на совместимость с неизвестными породами древесины, чтобы исключить любые технические ошибки и предварительно определить будущий цвет древесины. Не покрывайте коврами и не подвергайте очистке и уборке полы в течение 7-10 дней после окончания работ. Храните продукт в помещении с соответствующей требованиям температуре. Избегайте воздействия высоких и низких температур.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта. Хорошо проветривайте помещение во время и после использования, надевайте защитные перчатки и соблюдайте все действующие правила техники безопасности. Не выбрасывайте остаточный продукт в почву, поверхностные воды или стоки. При утилизации продукта соблюдать законодательство страны применения. Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Приведенная здесь информация основана на теоретических и практических знаниях компании Lechner. Информация данного технического листа не носит обязательного характера. Просьба обращаться в техническую поддержку с любыми дополнительными замечаниями или вопросами.

УХОД ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ ПОЛАМИ – ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКРЫТИЯ

СХЕМА ЛАКОВОГО ПОКРЫТИЯ В 2 СЛОЯ

В СОЧЕТАНИИ С ГРУНТОМ COMFORT PRIME 1K

1. Шлифовка
2. Нанесение 1-го слоя COMFORT PRIME 1K
3. Нанесение 1-го слоя лака SIMPLY K1
4. Промежуточная шлифовка
5. Нанесение 2-го слоя лака SIMPLY K1

СХЕМА ЛАКОВОГО ПОКРЫТИЯ В 2 СЛОЯ

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУНТА COMFORT PRIME 1K

1. Шлифовка
2. Нанесение 1-го слоя SIMPLY K1
3. Нанесение 2-го слоя лака SIMPLY K1
4. Промежуточная шлифовка
5. Нанесение 2-го слоя лака SIMPLY K1