

## Сила отрыва магнита в зависимости от толщины металла

Толщина металла	Сила отрыва
0.1 мм	1.6 кг
0.2 мм	3.61 кг
0.5 мм	8.98 кг
1 мм	17.82 кг
2 мм	34.84 кг
3 мм	51.57 кг
4 мм	66.95 кг
5 мм	80.69 кг
6 мм	88.54 кг
7 мм	91 кг
10 мм	98 кг

На этой странице рассчитана сила на отрыв магнита от стальной пластины на основе компьютерного моделирования и испытаний продукта. Мы не знаем формулы, которой могли бы поделиться, чтобы вычислить эти результаты. Все расчеты являются приблизительными и не должны использоваться в качестве единственного источника данных. Существует множество факторов, которые могут значительно изменить эти значения. Обязательно протестируйте магниты в Ваших условиях.

