

ПАСПОРТ

Масло базовое «Башнефть BS150» по СТО 67826761-001-2014

Обозначение стандартов, устанавливающих требования к продукции:
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (Решение Совета Еurasийской экономической комиссии от 20 июля 2012 года N 59, (приложение 1);

СТО 67826761-001-2014 «Базовые масла «Башнефть». Технические требования»

Коды:

Номер партии:

Дата изготовления:

Размер партии (масса):

Место отбора пробы (по ГОСТ 4544-2012):

Содержание информации:

Дата отбора пробы:

Дата окончания срока годности:

Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АБ36.Е500280.18
Срок действия: по 25.10.2021

ОСН.



1996

РусКомплектСнаб

РусКомплектСнаб

rks-masla.ru

rks-masla.ru

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по СТО 67826761-001-2014	Фактическое значение
1. Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 3900-85 (пункт 1)	-	не нормируется, определение обязательно	901
2. Цвет по ASTM	ASTM D 1500-12	-	не более 6,0	6,0
3. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2014	не менее 135	не менее 265	297
4. Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ГОСТ 312-2016	-	не ниже 30,0	31,92
5. Температура застывания, °С	ГОСТ 306-89	-	не выше минус 15	минус 15
6. Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	-	не менее 88	92
7. Зольность, %	ГОСТ 11362-96	-	не более 0,005	0,004
8. Содержание воды, % масс.	ГОСТ 207-2018	следы	следы	следы
9. Содержание воды, ppm	EN ISO 12937:2000	-	не более 300	213
10. Кислотное число, не более 1 г масла	ГОСТ 11362-96	-	не более 0,05	0,04
11. Коксуемость, %	ГОСТ 19932-99	-	не более 0,60	0,47
12. Содержание серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	-	не более 1,4	1,36
13. Коррозия на медной пластине при 100 °С	ASTM D 130-18	-	группа 1b	1b
14. Содержание механических примесей, % масс.	ГОСТ 6370-83	не более 0,03	не более 0,03	отсутствие
15. Содержание окислительных продуктов, %	ГОСТ 33093-2014	не более 0,3	отсутствие	отсутствие

Заключение: Масло базовое «Башнефть BS150» по СТО 67826761-001-2014

соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (Решение Совета Еurasийской

экономической комиссии от 20 июля 2012 года N 59, (приложение 1);

СТО 67826761-001-2014 «Базовые масла «Башнефть». Технические требования»;

Дополнительная информация:

- в период с 01 апреля по 01 сентября разрешается вырабатывать масла базовые с температурой застывания не выше минус 10 °С;

- отбор проб для показателей «Цвет», «Содержание серы», «Коррозия на медной пластине при 100 °С» производится по ASTM D 4057-12;

- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510-84;

- изготовитель филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новый» гарантирует соответствие базового масла требованиям СТО 67826761-001-2014 при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84 в течение 5 лет со дня изготовления;

- паспорт безопасности № 67826761.19.57305.

ОСН.



ОСН.

1996

РусКомплектСнаб

rks-masla.ru

rks-masla.ru



ОСН.

1996

РусКомплектСнаб

ОСН.



1996

РусКомплектСнаб

rks-masla.ru

rks-masla.ru



ОСН.

1996

РусКомплектСнаб



ОСН.

1996

РусКомплектСнаб

ОСН.



1996

РусКомплектСнаб

rks-masla.ru