



ОСН.

1996

Публичное акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
Юридический адрес :
Российская Федерация, 150023, Ярославская область, город Ярославль,
Московский проспект, дом 130;
E-mail: post@yanos.slavneft.ru
телефон/факс: (4852)49-81-00/40-76-76
Адрес производства:
Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 150

Сертификат соответствия системы менеджмента качества
ISO 9001:2015 № 20.1994.026, срок действия до 14.01.2024

ОСН.

1996

РусКомплектСнаб

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 103

РусКомплектСнаб

Масло базовое SN-400

ОСН.

1996

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.АБ04.В.05869/20
Срок действия - по 14.07.2023

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 0030/2012
"О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным
жидкостям" (Решение Совета Евразийской экономической комиссии
от 20.07.2012 № 59) (Приложение 1)
СТО 00149765-003-2010 с изменениями 1-6 "Масла базовые SN, BS.
Технические условия"
Код ОКПД 2 19.20.29.180

Номер партии

Дата изготовления

Размер партии (масла)

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517)

Дата отбора пробы

Дата проведения испытаний

1996

ОСН.

1996

РусКомплектСнаб

РусКомплектСнаб

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 030/2012	Норма по СТО 00149765-003-2010	Фактическое значение
1.	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	-	в пределах 9.0 - 10.5	9.2
2.	Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	-	не менее 90	92
3.	Коксуемость, %	ГОСТ 19932-99	-	не более 0.10	0.04
4.	Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 5985-79	-	не более 0.008	отсутствие
5.	Зольность, %	ГОСТ 1461-75	-	не более 0.005	0.003
6.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей, ед. pH	ГОСТ 6307-75	-	отсутствие	отсутствие
7.	Содержание механических примесей, % масс	ГОСТ 6370-83	не более 0.03	отсутствие	отсутствие
8.	Содержание воды, % масс	ГОСТ 2477-2014	следы	следы	следы
9.	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-2021	не менее 135	не менее 225	229
10.	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287-91 (метод Б)	-	не выше минус 15	минус 15
11.	Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ	ГОСТ 20284-74	-	не более 2.5	1.0
12.	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947-2002	-	не более 0.3	0.1
13.	Содержание селективных растворителей, %	ГОСТ 33093-2014	не более 0.3	отсутствие	отсутствие
14.	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069-97	-	не более 903	881
15.	Испаряемость по NOACK, %	ASTM D 5800-15a (Процедура В)	-	не более 8	5
16.	Внешний вид	по п 7.2 СТО 00149765-003-2010	-	однородная прозрачная жидкость	однородная прозрачная жидкость
17.	Температура самовоспламенения, °С	ГОСТ 12.1.044-89	не менее 165	не менее 165	350

ОСН.

1996

ОСН.

1996

РусКомплектСнаб

rks-masla.ru

РусКомплектСнаб

Дополнительные требования (контракта, контрактной спецификации, договора поставки и т.п.)

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по контракту и т.п.	Фактическое значение
1.	Фракционный состав температура начала кипения, °C до температуры 250 °C перегоняется, % об. до температуры 300 °C перегоняется, % об. до температуры 350 °C перегоняется, % об. температура конца кипения, °C	ASTM D 86-18*	- - осн. -	не может быть определено 1996
2.	Температура, при которой перегоняется 65 об. % или менее (включая потери) нефтяных фракций, °C	ASTM D 86-18*	-	не может быть определено
3.	Содержание сульфатной золы, % масс.	ГОСТ 12417-94	-	0.01
4.	Температура текучести, °C	ISO 3016:2019	-	минус 12
5.	Индекс омыления, мг КОН/г	ГОСТ 17362-71	-	0.5
6.	Колориметрическая характеристика (К) в растворе (с разбавлением 1:100), ед. ASTM D	ASTM D 1500-12	-	<0.5
7.	Кинематическая вязкость при 50 °C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	-	48.0

* Метод предназначен для определения фракционного состава легких и средних дистиллятов и не применим к маслам. Температура кипения и процент перегонки не могут быть корректно определены, т.к. при нагревании при атмосферном давлении начинается разложение продукта.

Показатель по п. 17 - протокол испытаний № 302/20 от 06.07.2020г. ИЛ АНО "Химическая экспертиза"

Заключение: Масло базовое SN-400 соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 59) (Приложение 1)
- СТБ 00149765-003-2010 с изменениями 1-6" Масла базовые SN, BS. Технические условия

Дополнительная информация:

- наименование процессов переработки - атмосферная и вакуумная перегонка, деасфальтизация пропаном, селективная очистка, депарафинизация селективными растворителями, гидроочистка;
- агрегатное состояние при температуре 20 °C и давлении 760 мм рт. ст. - жидкое;
- не является средним дистиллятом - высоковязкий продукт;
- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;
- гарантийный срок хранения - 1 год с даты изготовления;
- применяется в качестве сырья для получения товарных смазочных масел, для поставки на экспорт и внутренний рынок РФ

осн.

1996

осн.

1996

осн.

1996

осн.

1996

осн.

1996