

## МАСТИКА ХСПЭ ПОЛИМЕРНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ (Г1) ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЗАЩИТНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ

### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ (ВЕРСИЯ ОТ 07.11.2022)

Произведено согласно ГОСТ 30693-2000, СТО 60787762-0012010

Сертификат соответствия № РОСС RU.HB61.H23104

#### Описание материала

Мастика ХСПЭ полимерная противопожарная кровельная и гидроизоляционная представляет собой двухкомпонентный материал, состоящий из основного компонента А на основе хлорсульфированного полиэтилена (ХСПЭ), высокочлорированного полиэтилена, содержащий растворитель, пигменты, наполнители, пластикаторы, антиприрены, модифицирующие добавки, смолы, стабилизаторы, ПАВ, и компонента Б (отвердителя).

Стандартные цвета мастики: белый, серый, зеленый, черный. Имеется возможность колеровки мастики по каталогу RAL.

Мастика ХСПЭ полимерная противопожарная кровельная и гидроизоляционная (далее по тексту мастика) прошла экспертизу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Покрытие из мастики в отвержденном виде имеет группу горючести Г1 (трудногорючие материалы), а также является нераспространяющим пламя материалом, группа РП1, что подтверждается сертификатом соответствия пожарной безопасности № ССГБ.РУ.ПБ04.Н.00426.



#### Область применения

- Устройство новой и ремонт старой кровли любых типов.
- Дополнительная защита от УФ-радиации мягкой кровли.
- Герметизация примыканий различных конструкционных деталей на кровлях (парафеты, вентиляционные трубы, рекламные конструкции, сливные водостоки и т.д.).
- Гидроизоляция и защита фундаментов от радона, защита бетонных конструкций, антакоррозионная защита металлических конструкций, трубопроводов и емкостей.
- Устройство безрулонного пароизоляционного слоя кровли.
- Ремонт ПВХ, ПВД и ЭПДМ мембран.
- Защитное покрытие с высокими диэлектрическими свойствами, устойчивое к воздействию высоких температур, погодных условий, УФ, кислот, масла и щелочей.
- Защита оборудования от химически агрессивных сред.
- Герметизация фальцев и ремонт пробоин на металлических поверхностях.
- Пропитка тканей, изготовление специальных резин.

#### Расход

Кровельные работы	0,6-0,8 кг/м <sup>2</sup> на 1 слой	минимум 3 слоя
Гидроизоляционные работы	0,3-0,6 кг/м <sup>2</sup> на 1 слой	минимум 2 слоя
Устройство пароизоляционного слоя	0,3-0,6 кг/м <sup>2</sup> на 1 слой	1 слой
Антакоррозионные работы	0,15-0,2 кг/м <sup>2</sup> на 1 слой	1-2 слоя



Консультация по применению

ООО «БИТУМЕКС»

8 800 222 02 37

BITUMEX.ORG

GENERAL@TDBITUMEX.RU

**Особенности материала:**

- обладает наивысшей степенью стойкости к УФ-радиации среди всех кровельных полимерных материалов;
- высокая химическая, озоно- и био- стойкость;
- диэлектрик;
- высокое сопротивление к многократным деформациям и износу;
- рекордная среди всех материалов долговечность (>30 лет) и повышенные эксплуатационные характеристики в диапазоне от -60 до +200 °C;
- формирует бесшовную эластичную негорючую мембрану (пожаробезопасность - Г1);
- отличная прочность сцепления со всеми типами поверхностей;
- цветное покрытие из мастики придает кровле высокие декоративные свойства.

**Производство работ**

Мастика представляет собой двухкомпонентный материал, состоящий из основного компонента А и компонента Б (отвердитель).

**Смешивание компонентов:**

Перед смешиванием компонентов тщательно перемешать компонент А. При постоянном перемешивании с помощью строительного миксера (скорость вращения не должна превышать 1800 об/мин) постепенно влить в компонент А компонент Б, после продолжить перемешивание в течение 3 минут для равномерного распределения отвердителя.

После смешивания компонентов отвержение мастики начинается через 1-2 часа (в зависимости от влажности и температуры окружающей среды), поэтому необходимо израсходовать готовый состав в течение 1-2 часов с момента смешивания компонентов.

При работе в холодное время года, при температуре ниже +5 °C, материал следует выдержать в теплом помещении в течение суток при комнатной температуре.

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от цементного молочка, грязи, пыли, непрочных остатков старого покрытия, ржавчины, снега, наледи. Влажные поверхности рекомендуется просушить. Допустимая влажность бетонного основания или основания из цементно-песчаной стяжки, включая глубинную влажность, не должна превышать 4% по массе. Определение значений влажности основания производят с помощью гигрометра.

Работы выполнять при температуре окружающей среды от -10 до + 40 °C. Допускается производство работ при температуре окружающей среды ниже -10 °C при условии отсутствия наледи и изморози на изолируемой поверхности.

Мастика наносится валиком, кистью или безвоздушным распылением. Рекомендуется наносить мастику в 3 слоя на предварительно загрунтованное основание BITUMEX грунтом ХСПЭ 2К. Для дополнительной прочности требуется выполнять армирование стеклотканью следующих марок: ЭЗ/2-200, ЭЗ-180, ЭЗ-200. Другие марки армирующих материалов допускается применять только после официального согласования с заводом-производителем.

При необходимости допускается разбавление мастики растворителем (сольвент нефтеполимерный, толуол), но не более 20% от объема. Запрещается разбавление растворителем уайт-спирит и бензином.

**Гидроизоляция под плитку**

Перед началом работ необходимо обязательно обеспылить поверхность основания промышленным пылесосом или влажной щёткой с мелкой щетиной, после чего дать поверхности высохнуть. Далее прогрунтовать поверхность BITUMEX грунтом ХСПЭ 2К.

Для нанесения основных слоёв мастики необходимо смешать компоненты (А и Б) материала.

Инструкция по смешиванию компонентов мастики приведена выше в пункте «Производство работ. Смешивание компонентов».

Первый свеженанесенный слой мастики следует армировать в местах концентраций напряжений. Последующий слой наносится спустя 3 часа, после полимеризации первого. Для увеличения механической адгезии с последующим плиточным клеем, по второму

**Консультация по применению**

ООО «БИТУМЕКС»

8 800 222 02 37

BITUMEX.ORG

GENERAL@TDBITUMEX.RU

свеженанесенному слою мастики выполняется присыпка промытым сухим кварцевым песком фракции 0,3-0,63 мм (допустимая влажность не более 0,5%). Песок не должен укрывать всю поверхность. Для образного понимания, в среднем 3 кручинки на 1 см<sup>2</sup>. После полимеризации слоя с песком необходимо удалить остатки песка промышленным пылесосом или сухой щеткой. Для приклеивания плитки рекомендуется применять цементно-полимерный плиточный клей.

### Ремонт кровель из ПВХ-мембран

Перед началом работ ремонтируемую площадь (для повышения адгезии мастики с основанием) необходимо обязательно механически зачистить наждачной бумагой (шлифовальной шкуркой) крупной зернистости или металлической щеткой. Далее необходимо обезжирить поверхность растворителем R4 или ацетоном. Нанести первый слой мастики и просушить его до степени 3 (на отлип). Нанести второй слой мастики. По свеженанесенному второму слою мастики произвести армирование стеклотканью (ЭЗ/2-200), прокатав стеклоткань сухим валиком плотно прижав ее по всей ремонтируемой поверхности.

**Важно** выдержать технологический перерыв 30 минут перед нанесением третьего слоя мастики.

**Важно** во время технологического перерыва плотно закрыть крышкой ведро, в котором смешаны компоненты А и Б мастики.

Через 24 часа проверить закрытие всех пор стеклоткани мастикой. В местах, где стеклоткань полностью не закрыта мастикой необходимо нанести четвертый, финишный слой мастики.

Разрешенная шаговая нагрузка ремонтируемой поверхности - через 3 суток (после нанесения последнего финишного слоя). Полная полимеризация и ввод ремонтируемого покрытия в эксплуатацию - через 14 суток.

### Меры безопасности

Все виды мастик и грунтов (праймеров) BITUMEX предназначены только для наружного применения. При работе с материалом не разрешается курить, применять открытый огонь. Применять спецодежду, перчатки, защитные очки, средства защиты органов дыхания. Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу и в глаза тщательно промыть водой. При плохом самочувствии незамедлительно обратиться к врачу. Беречь от детей.

**ВНИМАНИЕ!** Работа с материалами в помещениях осуществляется только при наличии приточно-вытяжной и местной вентиляции, либо только при хорошем проветривании помещения. **Запрещается использовать материалы BITUMEX внутри жилых помещений.** Для гидроизоляции внутри помещений настоятельно рекомендуем использовать специальные материалы для внутренней гидроизоляции (без характерного запаха).

### Транспортировка

Данный материал транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Материал должен транспортироваться при соблюдении правил транспортирования легковоспламеняющихся материалов.

### Гарантийный срок хранения

Срок хранения при условии сохранения герметичности упаковки - 12 месяцев. Хранить при температуре от -40 до +40 °C в закрытом сухом помещении.

Материал должен храниться при соблюдении правил хранения легковоспламеняющихся материалов.

Завод - производитель гарантирует соответствие материала требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, а также указаний по применению.



Консультация по применению

ООО «БИТУМЕКС»

8 800 222 02 37

BITUMEX.ORG

GENERAL@TDBITUMEX.RU

## Технические характеристики

Время высыхания до степени 3 (на отлив) одного слоя толщиной не более 0,5 мм	не более 1 часа
Шаговая нагрузка	через 24 часа
Полная полимеризация	через 21 сутки
Теплостойкость мастичного покрытия	не менее +170 °C (+200 °C и выше - кратковременно не более 1 часа)
Температурный интервал работы материала	-60...+170 °C (+200 °C и выше - кратковременно не более 1 часа)
Водонепроницаемость (давление 0,03 МПа в течение 10 минут, давление 0,001 МПа в течение 72 часов)	вода отсутствует
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 35%
Гибкость на брусе с закруглением радиусом 5±0,2 мм при температуре -50 °C	трещины отсутствуют
Прочность сцепления с основанием: • бетон • металл	не менее 1,2 МПа не менее 1,5 МПа
Прочность на разрыв после полного отверждения (через 14 суток)	не менее 1,6 МПа
Стойкость покрытия к статическому воздействию химически агрессивных сред при температуре 20±2 °C	не менее 24 суток
Относительное удлинение при разрыве	не менее 500%
Морозостойкость при температуре -42 °C	не менее 120 циклов
Водопоглощение в течение 24 часов, % по массе	не более 1 г/м <sup>2</sup>
Группа горючести Группа воспламеняемости Группа распространения пламени	Г1 В1 РП1
Цвет	белый, <u>серый</u> , зеленый, черный или по каталогу RAL



Консультация по применению

ООО «БИТУМЕКС»

8 800 222 02 37

BITUMEX.ORG

GENERAL@TDBITUMEX.RU

### Сведения об упаковке

Материал выпускается в виде двухкомпонентного состава - компонент А и Б.

Компонент А	Компонент Б	Масса комплекта
металлическое евроведро 21 л (20 кг)	пластиковая канистра 1 л	21 кг
металлическое евроведро 10 л (10 кг)	пластиковая канистра 0,5 л	10,5 кг
металлическое евроведро 3 л (3 кг)	пластиковая канистра 0,15 л	3,15 кг

### Транспортные характеристики

Тара	Упаковка	Кол-во ведер в ряду, шт	Кол-во рядов, шт	Размеры паллета ДхШхВ, мм	Кол-во ведер в паллете, шт	Вес* паллеты, кг
Евроведро 21 л (комп. А)	Европоддон	11	3	1200x800x1230	33	745
Евроведро 10 л (комп. А)	Европоддон	11	4	1200x800x1230	44	510
Евроведро 3 л (комп. А)	Европоддон	24	6	1200x800x1230	144	518

Тара	Упаковка	Кол-во канистр в коробке, шт	Кол-во рядов, шт	Размеры паллета ДхШхВ, мм	Кол-во коробок в паллете, шт	Вес* паллеты, кг
Канистра 1 л (комп. Б)	Коробка, европоддон	26	3	300x300x470, 1200x800x1530	12 коробок, 312 шт	350

\*Вес паллеты является справочной величиной и может отличаться в зависимости от упаковочных материалов для обеспечения сохранности вёдер при транспортировке и хранении.



Консультация по применению

ООО «БИТУМЕКС»

8 800 222 02 37

BITUMEX.ORG

GENERAL@TDBITUMEX.RU