

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ TDS Decatron CLEAR COAT HS (Лак акриловый)


Наименование	Артикул
Decatron Лак акриловый CLEAR COAT HS (5000+2500 мл)	T299-7500
Decatron Лак акриловый CLEAR COAT HS (1000+500 мл)	T299-1500

Продукт:
Двухкомпонентный акриловый лак

Название:
Decatron CLEAR COAT HS

Описание:
Decatron CLEAR COAT HS – это двухкомпонентный прозрачный акрил-уретановый лак с высоким содержанием твердых частиц, поставляемый в комплекте с отвердителем. Лак высокого качества предназначен для профессионального применения. Гарантирует отличное покрытие и стойкость цвета, что делает его идеальным выбором для тех, кто стремится к безупречному результату при покраске автомобиля. Благодаря уникальной формуле, лак обеспечивает равномерное нанесение и идеальное распределение по поверхности. Не имеет желтого оттенка, что позволяет использовать его на светлых цветах.

Применение
Смешать лак и отвердитель по объёму: 2 части лака и 1 часть отвердителя и тщательно перемешать. Нанесение производится краскораспылителем с диаметром сопла 1,3-1,4 мм в 2 нормальных слоя с 5-8 минутным перерывом для испарения растворителей перед нанесением последующего слоя. Рекомендуется использовать материал при температуре материала и воздуха в помещении от +18°C до +23°C. Избегайте резких перепадов температур при нанесении и формировании покрытия. Более низкая или более высокая температура нанесения изменяет характеристики покрытия и комфорт нанесения. Наносить при хорошей вентиляции и использовании средств индивидуальной защиты.

пропорции смешивания			
	Лак Отвердитель Разбавитель	По объёму	По весу
		2 1 До 5%	100 гр 49 гр 5 гр
вязкость готовой смеси			
	DIN 4мм при +20°C, с	18÷19сек	
плотность компонентов при +20°C			

Информация предоставляется в справочных целях. В связи с разнообразием условий нанесения продукции и применяемого оборудования, все рекомендации должны быть проверены с учетом специфических условий использования. При использовании продукта в иных условиях, производитель не гарантирует повторение показателей.

Лак	0,96-0,98 кг/л
Отвердитель	0,98-0,99 кг/л

Нанесение					
	Характеристики окрасочного оборудования	Сопло		Давление	
		1,3 – 1,4 мм		На входе 2,0 - 2,5 бар	
	Нанесение	Количество слоёв	Межслойная выдержка, мин	Выдержка до ускоренной сушки, мин	Толщина сухого слоя, мкм
		2	5 - 8	10	40-60
Рекомендуемые условия нанесения		температура материала и воздуха от +18 до +23°C, относительная влажность воздуха 40 - 75%			
Жизнеспособность при +20°C не менее, ч		До 2 ч при 20°C			

Сушка				
		Степень отверждения		
		От пыли	Монтажная твердость	Полное отверждение, суток
	Естественная сушка при +20°C	20 мин	7-12 ч	3 – 4
	Ускоренная сушка при +60°C		30 мин	
	ИК сушка	Следуйте рекомендациям производителей ламп IR		
!!! Обязательна выдержка перед ускоренной сушкой 10-15 минут при +20°C !!!				

Гарантий срок и условия хранения
Защищайте от замерзания, повышенной температуры, солнечного света и влаги. Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре, в сухом, прохладном месте. Рекомендуемая температура хранения и транспортировки: от +5°C до +30°C. Гарантийный срок хранения: лака - 24 месяца, отвердителя – 24 месяцев.