

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

INTERTROTON PLASTIC PRIMER Грунт для пластмасс 1К



ПРОДУКТ

Грунт для пластмасс 1К – для улучшения адгезии.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Готовый к применению однокомпонентный акриловый грунт для кузовного ремонта. Предназначен для ремонта автомобильных частей из пластмасс, в качестве средства улучшающего адгезию.

- ✓ Короткое время отверждения.
- ✓ Доскональная адгезия к пластмассам.

Цвет – желтоватый, прозрачный
Степень глянца – полублеск.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

VOC для смеси= 787 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/ЕС), которая для этой категории продуктов (кат. В/1) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 850 [г/л].






ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Предназначен для нанесения на основания из различного вида пластмасс, особенно полипропилен, РР и его смеси.

ВНИМАНИЕ: Производитель не гарантирует улучшения адгезии к полиэтилену, PE!

Предварительно, поверхность, предназначенная для грунтовки, должна быть тщательно обезжирена детергентом и шлифованна скотч-брайтом. Повторно обезжирена детергентом, промыта водой и просушена. Рекомендуются, перед началом лакокрасочных работ, прогреть элемент до температуры 50°C, что облегчает удаление силикона с поверхности.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

	<p>Применение Для кузовного ремонта, в качестве слоя улучшающего адгезию грунтов и красок к поверхностям из пластмасс.</p>
	<p>Рабочая вязкость 10÷12 секунд при 20°C. Продукт поставляется в готовом к применению виде.</p>
	<p>Параметры нанесения Для пистолета RP Сопло: 1,2÷1,4 мм. Давление: 2÷2,2 бар. Для пистолета HVLP Сопло: 1,3÷1,4 мм. Давление на выходе 2,0 бар Количество слоев: 1÷2 слоя. Толщина сухого слоя около 15 мк.</p>
	<p>Время испарения Между слоями: 5 минут Перед покраской: 10 минут Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.</p>
	<p>Не шлифовать!</p>

ВЫХОД: 1 литром смеси можно покрыть 7÷8 м² толщиной 15мк.

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На грунт 1К можно наносить:

- ✓ 2-компонентные акриловые грунты
- ✓ 2-компонентные покровные лаки
- ✓ 1-компонентные базовые краски

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- ✓ Наилучшие результаты достигаются при нанесении при комнатной температуре. Температура воздуха и температура продукта должны быть приблизительно равны.
- ✓ Помещения должны хорошо проветриваться.
- ✓ Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в «Паспорте безопасности» для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Беречь от перегрева!

ВНИМАНИЕ: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Грунт для пластмасс 1К – 12 месяцев от даты производства.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: информация, содержащаяся в «Технической карте», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической карте» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической карте». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несет ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»
Зомброво, Польша