

Acrylic Putty



Белая строительная шпаклёвка на водной основе для внутренних и наружных поверхностей. Обладает высокой стойкостью к воздействию влаги, перепадам температуры, щелочной среде. Может быть применена для замазывания и шпатлевания стен, голого бетона, дерева, а также для декоративного оформления. Проста в использовании. Быстро сохнет, не растрескивается. Хорошо шлифуется, даёт гладкую поверхность.

- Для внутреннего и наружного применения
- Хорошо заполняет, легко шлифуется и даёт гладкую поверхность

ЦВЕТА

Предлагается белая.

УПАКОВКА

Тара	400 г	800 г	5 кг
------	-------	-------	------

РАСХОД

2 – 3 м²/л для каждого слоя, в зависимости на правильно подготовленные поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория **A/g** «Грунтовки» Тип WB): **30 г/л**. Продукт содержит до **29 г/л** ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без пятен жира, грязи, пыли и старых покрытий.

НАНЕСЕНИЕ

Наносится шпателем, без разбавления. Шлифуется наждачной бумагой примерно через 2 – 3 часа и после очистки от пыли можно наносить акриловые краски на водной основе и на растворителе производителя Vitex. Не наносить при температуре ниже 5°C и выше 35°C и/или относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 30 минут покрывается следующим слоем через 3 – 4 часа, в зависимости от впитываемости поверхности. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Инструменты моются водой, сразу же после их использования. При необходимости можно использовать моющее средство.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	520.000 ± 150.000 cP (BROOKFIELD, 25°C).
----------	---

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном сухом помещении, на деревянной подставке (поддон).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта.

Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr