

Cimentol

Acrylic Solvent-based Masonry Paint



Акриловая цементная краска на растворителе. Подходит для покраски бетонных поверхностей, голого бетона, цементных полов средней нагрузки, гаражей, спортивных площадок и др. Обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям и атмосферному загрязнению, а также отличной адгезией, хорошей укрывистостью и твердостью.

- Для стен, бетонных полов, плитки и др
- Отличная адгезия и твердость

ЦВЕТА

Предлагается в белом цвете и еще в 8 готовых цветах по каталогу цветов.

УПАКОВКА

Тара	750 мл и	2.5 л
------	----------	-------

РАСХОД

10 – 12 м² / л для каждого слоя, в зависимости от впитываемости поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория **A/c** «Минеральные подложки для наружного применения» Тип WB): **430 г/л**. Продукт содержит до **428 г/л** ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без пятен жира, грязи, пыли и старых покрытий.

Продукт наносится непосредственно на цементные поверхности без предварительного грунтования. На поверхности с повышенной впитываемостью или на старые покрытия наносится грунтовка Durovit.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. При нанесении в два слоя валиком или кистью разбавляется до 5% Растворителем Т 300, при нанесении безвоздушным распылителем Airless, разбавляется до 5 % Растворителем Т 350. Не следует наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°C и /или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 20 - 40 минут и покрывается следующим слоем через 6 - 8 часов. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура). Валики, кисти и пятна на полу очищаются Растворителем Т 300, а затем мылом или моющим средством. Пистолеты – распылители очищаются Растворителем Т 350.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	90 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)
Плотность	1,40 ± 0,02 кг/л (ISO 2811) для белой
Блеск	< 30 единиц при 60°C (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr