

Decking oil

Protective Wood Penetration Oil



Полиуретановая модифицированная защитная масляная пропитка, обогащенная воском. Применяется для придания поверхности водоотталкивающих свойств и защиты деревянных палуб. Глубоко проникает в поры древесины препятствует проникновению воды и подчеркивает естественную красоту дерева. Обладает высокой стойкостью к воздействию химических веществ, неблагоприятным погодным условиям и нагрузкам.

- Полиуретановая модифицированная защитная масляная пропитка
- Придание поверхностям водоотталкивающих свойств и защита деревянных палуб

ЦВЕТА

Бесцветный.

УПАКОВКА

Бесцветный	2,5 л	5 л
------------	-------	-----

РАСХОД

12 – 16 м²/л в один слой на подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно Директивы 2004/42/СЕ, для данного продукта (Категория **A/h** «Связующие грунтовки», Тип SB): **750 г/л**. Продукт содержит до **450 г/л** ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми и сухими, без следов смолы, масел и старых лаковых покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. Неразведенный продукт нанести в один слой кистью или куском ткани. Излишки продукта через 5 минут после нанесения вытереть сухой тряпкой. Вторым слоем покрывается древесина твердых пород или деревянные поверхности, которые подвержены воздействию неблагоприятных погодных условий.



Не следует наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°C и/или при относительной влажности выше 80%. Продукт сухой на ощупь через 2-3 часа и покрывается следующим слоем через два дня. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Валики, кисти и капли на полу очистить растворителем T-300 (для нанесения кистью), а затем с мылом или моющим средством.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	15 - 30 сек (FORD CUP #4, 25°C)
Плотность	0,84 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от +5°C до +38°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr