

# Diaxyl

Water-Based Wood Preservative



Бесцветная пропитка – консервант наружного применения, для деревянных поверхностей: окна, двери, садовая мебель, беседки, заборы и др. Глубоко проникает в структуру древесины, эффективно защищая ее от различного рода микроорганизмов, которые вызывают процессы биоповреждения: гниение, изменение цвета, синева, плесень, в соответствии с Европейским стандартом EN113, EN 73, EN 84 и EN 152.

- Защищает от микроорганизмов
- Соответствует Европейским стандартам EN113, EN 73, EN 84 и EN 152

## ЦВЕТА

Бесцветный.

## УПАКОВКА

Тара	750 мл	2.5 л
------	--------	-------

## РАСХОД

4 – 6 м<sup>2</sup>/л, в зависимости от породы дерева.

## ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно Директивы 2004/42/СЕ, для данного продукта (Категория **A/h** «Связующие грунтовки», Тип WB): **30 г/л**. Продукт содержит до **29 г/л** ЛОС (готовый к применению).

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми и сухими, без следов смолы, масел и старых лаковых покрытий.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. Неразведенный продукт нанести в один или несколько слоев кистью, валиком, пистолетом - распылителем или путем погружения. Нельзя наносить продукт на поверхности, имеющие непосредственный контакт с землей или водой. Также не следует наносить продукт при температуре ниже +5°C, выше +35°C и /или при относительной влажности выше 80%, или когда влажность дерева выше 18 %.

Продукт сухой на ощупь через 1 - 2 часа и покрывается следующим слоем через 24 часа. После полного высыхания, наносится лак – пропитка Diaxyl Plus на воде или лак Lussolac на воде, или лак Marelac на воде. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Валики, кисти и капли на полу очистить растворителем T-300, а затем с мылом или моющим средством. Пистолеты – распылители очищаются растворителем T 350.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	15 - 30 сек (FORD CUP #4, 25°C)
Плотность	1,01 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

## ХРАНЕНИЕ

Максимальное время хранения, при соблюдении всех условий, 2 года с даты изготовления. Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00  
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00  
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr