

# Elastomeric Putty



Эластомерная акриловая шпатлёвка на водной основе. Предназначена для ремонта и гидроизоляции внутренних и наружных поверхностей из бетона, кирпича, шпатлёвки, цемента, дерева, гипсокартона. Содержит специальные микросферы, благодаря чему отлично заполняет трещины, швы и пустоты. Даёт минимум усадки, не растрескивается. Обладает отличной адгезией, высокой стойкостью к воздействию влаги и щелочной среды, к перепадам температуры, экстремальным погодным условиям. Проста в использовании, хорошо шлифуется.

- Для внутреннего и наружного применения
- Даёт минимум усадки, не растрескивается

## ЦВЕТА

Предлагается в сером цвете.

## УПАКОВКА

Тара	400 гр	800 гр
------	--------	--------

## РАСХОД

1,5 – 2,5 м<sup>2</sup>/ кг для каждого слоя, на подготовленные поверхности.

## ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория **A/g** «Грунтовки» Тип WB): **30 г/л**. Продукт содержит до **< 15 г/л** ЛОС (готовый к использованию).

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов пыли, масел и старых покрытий.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Наносится шпателем. Не разбавляется. Перед заделкой швов больше 1 см необходимо воспользоваться специальными лентами для заполнения стыков и швов, а затем нанести шпатлёвку. После чего нанести грунтовку, а затем акриловую или эмульсионную краску на растворителе или наводной основе. Не следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°C и/или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 3 – 6 часов, в зависимости от размера трещин или стыков, и покрывается следующим слоем через 1 - 2 дня, в зависимости от размера трещин или стыков. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Инструменты моются водой, сразу же после их использования. При необходимости можно использовать моющее средство.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	450.000 ± 100.000 сP (BROOKFIELD, 25°C)
Плотность	1,21 ± 0,02 кг / л (ISO 2811)

## ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до +38°C.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Т.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00  
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00  
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr