

Hardener



Специальный отвердитель для красок. Вступая в реакцию со смолами, содержащимися в алкидных красках и лаках (Syn-tol, Verolas, и др.), обеспечивает более быстрое высыхание, увеличивает блеск и твердость. Создает с краской полиуретановую систему, придавая более высокую стойкость к неблагоприятным погодным условиям, к кислотной и щелочной среде, влаге и механическим нагрузкам.

- **Special hardener for addition to enamel paints and varnishes**
- **Provides a shorter drying time, increase gloss and hardness of paint**

УПАКОВКА

Тара	375 мл	750 мл
------	--------	--------

ПРИМЕНЕНИЕ

К 1 литру краски добавить 20 мл Hardener и тщательно размешать. Эта смесь должна быть использована в течение 1 -2 часов после смешивания, в зависимости от погодных условий (влажность и температура).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	20 ± 5 сек (FORD CUP #4, 25°C)
Плотность	0,94 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr