

HyRoof Primer

Hybrid PU



HyRoof Primer - это гибридная грунтовка на водной основе, для подготовки поверхностей для покрытия HyRoof Hybrid PU. Проникает, гидроизолирует и стабилизирует новые поверхности и старые – с предыдущими гидроизоляционными покрытиями. Обладает отличной адгезией ко всем типам поверхностей, применяемых для крыш: бетон, битумные мембраны, цементные плиты, цементные стяжки, акриловые и полиуретановые краски и т.д. Имеет легкий оттенок, это поможет при работе с продуктом визуально определить где уже нанесена грунтовка. Грунтовка дружелюбна к окружающей среде и пользователю, из-за низкого содержания ЛОС (Летучие Органические Соединения).



- Гибридная полиуретановая грунтовка
- Проникает, гидроизолирует и стабилизирует поверхности
- Имеет легкий оттенок

ЦВЕТА

Прозрачная.

УПАКОВКА

Прозрачная	5 л	15 л
------------	-----	------

РАСХОД

10–12 м²/л. Расход зависит от степени впитываемости поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно Директивы 2004/42/СЕ, для данного продукта (Категория **A/h** «Связующие грунтовки», Тип WB): **30 г/л**. Продукт содержит до **5 г/л** ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов пыли, жира или остатков старых покрытий. Для заделки поверхности с мелкими трещинами используется эластомерная шпатлевка Vitex.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. Наносится в один слой валиком, кистью, щеткой или безвоздушным распылителем Airless. Не разводить.

Не следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°C и / или при относительной влажности выше 70% и если существует вероятность дождя, заморозков в ближайшие 48 часов.

Продукт сухой на ощупь через 45 минут и покрывается следующим слоем через 2 - 3 часа материалом HyRoof Hybrid PU. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Инструменты моются водой, если есть необходимость применять моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	20 - 40 sec (ASTM D 562, 25°C)
Плотность	1,01 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Т.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr