

# Lussolac

## Wood Varnish



Полиуретановый однокомпонентный лак на растворителе, для внутреннего и наружного применения. Обладает высокой прочностью, эластичностью, стойкостью к экстремальным погодным условиям (солнечные лучи, влажность), содержит мощные УФ фильтры.

### ЦВЕТА

Предлагается бесцветный в глянцевой, полуматовой и матовой отделках, а также в 11 натуральных глянцевых оттенках.

### УПАКОВКА

Бесцветный глянцевый	180 мл	750 мл	2,5 л
Бесцветный полуматовый и	750 мл	2,5 л	
Цветные глянцевые	180 мл	750 мл	

### РАСХОД

12 – 16 м<sup>2</sup>/л, для каждого слоя, на подготовленные поверхности.

### ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория **A/e** «Лаки и краски для деревянных поверхностей, внутренние/наружные поверхности» Тип WB): **400 г/л**. Продукт содержит до **399 г/л** ЛОС (готовый к использованию).

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без пятен жира, грязи, пыли и должны быть отшлифованы. На новые поверхности наносится пропитка Diaxyl Décor.

### НАНЕСЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. При нанесении в один или два слоя валиком, кистью, разбавляется до 5% Растворителем Т 300 или безвоздушным распылителем Airless, разбавляется до 5% Растворителем Т 350. Не следует наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°C и/или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 3 – 4 часа и покрывается следующим слоем через 20 - 24 часов. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Валики, кисти и пятна на полу очищаются Растворителем Т 300, пистолеты – распылители Растворителем Т 350.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	55 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)
Плотность	0,95 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)
Блеск	Глянцевый > 90 единиц при 60° Полуматовый 20 – 40 единиц при 60° Матовый < 15 единиц при 60° (ISO 2813)

### ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00  
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00  
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr