

Lussolac

Water Based Wood Varnish



Водоразбавимый однокомпонентный лак на основе самосшиваемых акриловых и полиуретеновых смол, для внутреннего и наружного применения. Отлично ложится на поверхность. Обладает высокой стойкостью к мытью и экстремальным погодным условиям: солнечные излучения, повышенная влажность.

- Служит для защиты и создания декоративной отделки, для деревянных внутренних и наружных поверхностей
- Высокая стойкость к влаге и солнечным УФ - излучениям

ЦВЕТА

Предлагается бесцветный:

УПАКОВКА

Тара	750 мл	2,5 л
------	--------	-------

РАСХОД

12 – 14 м²/л, для каждого слоя, на подготовленные поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно Директивы 2004/42/ЕК, для данного продукта (категория **A/e** «Лаки и краски для деревянных поверхностей, внутренние/наружные поверхности» Тип WB): **130 г/л**. Продукт содержит до **99 г/л** ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без пятен жира, грязи, пыли и должны быть отшлифованы. На новые поверхности наносится пропитка Diaxyl Décor Water-based.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. При нанесении в один или два слоя валиком, кистью или безвоздушным распылителем Airless, разбавляется до 10% водой. Не следует наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°C и/или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 1 – 2 часа и покрывается следующим слоем через 6 - 8 часов. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Инструменты моются водой, сразу же после их использования. При необходимости можно использовать моющее средство.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	15 - 30 сек (FORD CUP #4, 25°C)
Плотность	1,05 ± 0,02 кг / л (ISO 2811)
Блеск	Глянцевый > 80 единиц при 60° Полуматовый 20 – 30 единиц при 60° Матовый < 15 единиц при 60° (ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Т.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr