

# Martelite

Hammer-Effect Finish For Metallic Surfaces



Алкидная краска на растворителе с молотковым эффектом, преимущественно для металлических поверхностей. Обладает отличной адгезией, высокой стойкостью к экстремальным погодным условиям. Быстро высыхает. Ровно ложится на поверхность, не оставляет разводов. Может наноситься непосредственно на металлические поверхности, без грунтования. Даёт прекрасную декоративную финишную отделку

- Для защиты и декорирования металлических поверхностей
- Стойкая
- Прекрасная финишная отделка

## ЦВЕТА

Предлагается в 13 готовых цветах по каталогу.

## УПАКОВКА

Тара	750 мл	2,5 л (в зависимости от цвета)
------	--------	--------------------------------

## РАСХОД

8 – 10 м<sup>2</sup>/л для каждого слоя, на правильно подготовленную поверхность.

## ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория A/i «Специальные однокомпонентные покрытия» Тип SB: **500 г/л**. Продукт содержит до **499 г/л** ЛОС (готовый к применению).

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются растворителем Т – 300, они должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов пыли, жира и зачищены подходящей наждачной бумагой.

Металлические глянцевые поверхности (гальванизированные, алюминиевые и др.) покрываются Грунтовкой для гладких поверхностей Vitex или Wash Primer.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. Нанести в два слоя валиком, кистью или безвоздушным распылителем Airless, разбавив до 5% Растворителем Т 350. Не следует наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°C и/или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 20 – 30 минут и покрывается следующим слоем через 16 - 20 часов. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура). Окрашенные поверхности моются через 30 дней после покраски. Валики, кисти и пятна на полу очищаются сразу после их использования Растворителем Т – 350.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	65 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)
Плотность	0,98 ± 0,03 кг/л (ISO 2811)

## ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Т.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00  
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00  
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr