

Pool Paint



Pool Paint – это эпоксидная двухкомпонентная краска, специально разработанная для защиты поверхностей, постоянно находящихся в воде. Подходит для бассейнов, цементных и металлических поверхностей. Обладает отличной адгезией, высокой стойкостью к химикатам бассейнов и системам очистки, истиранию, кислотам и щелочам. Даёт долгосрочную глянцевую и эластичную поверхность.



- Эпоксидная двухкомпонентная краска
- Отличная адгезия
- Высокая стойкость к хлору и химикатам бассейнов

ЦВЕТА

Предлагается в белом и голубом цвете.

УПАКОВКА

Комплект	3,5 л (А 2.625 L, В 875 mL)
----------	-----------------------------

СООТНОШЕНИЕ компонентов А/Б

3/1 по объёму.

РАСХОД

8 – 10 м²/л в один слой на подготовленную поверхность.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно Директивы 2004/42/СЕ, для данного продукта (Категория **A/j** «Двухкомпонентные специальные покрытия», Тип SB) составляет **500 г/л**. Продукт содержит до **490 г/л** ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть сухими, гладкими, без следов пыли, масел, старых однокомпонентных покрытий и отшлифованы, соответствующей каждой поверхности, наждачной бумагой.

На цементные поверхности, в качестве грунтовки, применяется сама краска для бассейнов, разбавленная до 10 – 15% Растворителем Pool Paint.

В новом бассейне краска применяется не раньше, чем через 28 дней после его постройки

ПРИМЕНЕНИЕ

Размешать компонент «А» и, помешивая, постепенно добавить Растворителем Pool Paint. Затем добавить оставшееся количество компонента «Б» и мешать в течение 3 минут. Через 5 – 10 минут после смешивания двух компонентов смесь готова к применению и может быть использована в течение 4 – 6 часов при температуре +30°C и +20°C соответственно.

Нанести в два или три слоя валиком, кистью или безвоздушным распылителем Airless, разбавив продукт до 5% Растворителем Pool Paint. Не следует наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°C и/или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 1 – 2 часа и покрывается следующим слоем через 12 часов. Повторно нанести краску не позже, чем через 2 дня. Бассейн можно наполнить водой через 7 дней после покраски. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура). Инструменты очищаются сразу же после их использования Растворителем Pool Paint.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	70 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Плотность	Компонент А: 1,33 ± 0,02 кг/л Компонент Б: 0,92 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от +5°C до +38°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Т.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr