

Road Marking Paint



Специальная быстросохнущая акриловая краска для разметки дорог, спортивных площадок, автостоянок и др. Обладает отличной адгезией, высокой стойкостью. Для большей отражательной способности рекомендуется применять краску в сочетании со специальными микростеклошариками.

- Акриловая
- Быстросохнущая
- Для разметки дорог, спортплощадок, автостоянок

ЦВЕТА

Предлагается в жёлтом и белом.

УПАКОВКА

Тара	750 мл	2,5 л	25 кг
------	--------	-------	-------

РАСХОД

2 – 4 м²/л для толщины сырого слоя 200 мкм
1 – 2 м²/л для толщины сырого слоя 400 мкм

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без пятен жира, смолы, пыли, старых покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. Наносится в два слоя дорожно – разметочными машинами, валиком, кистью, пистолетом – распылителем, разбавив до 5-10% Растворителем Т 350 или Растворителем Nitro Solvent Т 400. Не следует наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°C и /или при относительной влажности выше 80%. Микростеклошарики равномерно наносятся после нанесения краски, до того как она высохнет. На 1 кг краски добавляется 300 – 400 гр микростеклошариков.

Продукт сухой на ощупь через 10 – 20 минут и покрывается следующим слоем через 2 - 4 часа, в зависимости от толщины слоя. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Инструменты очищаются сразу после их использования Растворителем Т 350.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	85 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Плотность	1,46 ± 0,02 кг/л (Жёлтая) (ISO 2811)
	1,66 ± 0,02 кг/л (Белая) (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от +5°C до +38°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Т.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr