

# VI

## Anti-Rust Primer



Антикоррозийная грунтовка, на основе алкидных смол. Является идеальной подложкой для металлических поверхностей. Обладает хорошей адгезией, укрывистостью, эластичностью. Отлично ложится на поверхность.

- Быстросохнущая грунтовка
- Высокая антикоррозийная защита

### ЦВЕТА

Белый, серый, черный и коричневый.

### УПАКОВКА

Тара	650 мл	2,5 л
------	--------	-------

### РАСХОД

12 – 14 м<sup>2</sup>/л на правильно подготовленную поверхность.

### ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно Директивы 2004/42/СЕ, для данного продукта (Категория **A/i** «Специальные однокомпонентные покрытия» Тип SB): **500 г/л**. Продукт содержит до **499 г/л** ЛОС (готовый к применению).

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности очищаются растворителем Т – 300, они должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов пыли, жира и зачищены подходящей наждачной бумагой. Поверхности должны быть очищены от остатков старых покрытий.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. Нанести, в один или два слоя валиком или кистью, разбавив продукт Растворителем Т 300 до 5% или пистолетом – распылителем Air-less, разбавив Растворителем Т – 350 до 5%. Не следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°C и/или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 30 – 60 минут и может быть нанесен снова через 24 часа. После полного высыхания поверхность следует отшлифовать наждачной бумагой нужной зернистости, удалить пыль и затем можно наносить эмаль Vitex на водной основе или на растворителе. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Валики, кисти и пятна на полу сначала чистятся Растворителем Т – 300, а затем мылом или моющим средством. Пистолеты – распылители очищаются Растворителем Т – 350.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	80 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Плотность	1,55 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

### ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Т.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00  
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00  
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr