

# VI Enamel



Глянцевая алкидная краска - эмаль для различных металлических поверхностей, для внутреннего и наружного применения. Обладает повышенной твердостью, укрывистостью, превосходным глянцем, который остается неизменным на долгое время. Благодаря своему специальному составу, образует устойчивое к коррозии покрытие. Простая в использовании, ровно ложится на поверхность дает антикоррозийную защиту и красивую декоративную отделку.

- Глянцевая краска – эмаль
- Повышенная твердость и укрывистость

## ЦВЕТА

Предлагается белая, черная и еще в 16 готовых цветах.

## УПАКОВКА

Тара	650 мл	2,5 л
------	--------	-------

## РАСХОД

12 – 14 м<sup>2</sup>/л на правильно подготовленную поверхность.

## ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория A/i «Специальные однокомпонентные покрытия» Тип SB): **500 г/л**. Продукт содержит до **499 г/л** ЛОС (готовый к применению).

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими, без следов смолы и масел, а также отшлифованы наждачной бумагой.

Металлические поверхности грунтуются антикоррозийной грунтовкой (Vi Anti-Rust Primer и т.д.).

Металлические гладкие поверхности (оцинкованные, алюминиевые и т.д.) покрываются Грунтовкой для гладких поверхностей или Wash Primer, а затем Vi Anti-Rust Primer.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. Наносится в два слоя валиком или кистью и разбавляется Растворителем T-300 до 5% или пистолетом-распылителем Airless, разбавляется Растворителем T – 350 до 5%. Не следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°C и/или при относительной влажности выше 80%. Продукт сухой на ощупь через 2 – 4 часа и может быть нанесен снова через 24 часа. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Валики, кисти и пятна на полу сначала чистятся Растворителем T-300, а затем мылом или моющим средством. Пистолеты – распылители очищаются Растворителем T-350.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	75 ± 5 KU (ASTM D 562, 25°C)
Плотность	1,06 ± 0,02 кг/л (ISO 2811) для белой
Блеск	> 90 единиц при 60° (ISO 2813)

## ХРАНЕНИЕ

Растворитель должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Т.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00  
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00  
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr