

Visto Ready Smooth

Ready mixed finishing compound



Готовая к применению белая пастообразная мелкозернистая шпатлёвка для внутренних поверхностей (стены, потолки из гипсокартона, бетона и др.) больших площадей, где требуется идеально ровная отделка (места с интенсивным освещением, для стильных дизайнов и т.д.). Быстро сохнет, легко шлифуется, даёт очень гладкую однородную поверхность для покраски эмульсионными или эмалевыми красками. Может наноситься очень тонким слоем. Сертифицирована в соответствии со стандартом EN 13963 CE.

- Даёт очень гладкую поверхность
- Равномерно ложится, легко шлифуется

ЦВЕТА

Предлагается белая.

УПАКОВКА

Тара	5 кг	18 кг
------	------	-------

РАСХОД

1 кг/ м² для каждого слоя толщиной 0,5 мм.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов пыли, масел и старых покрытий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Наносится в один или два слоя шпателем или пистолетом – распылителем airless. Через 3 – 4 часа после нанесения поверхности шлифуются наждачной бумагой, очищаются от пыли, а затем красятся эмульсионными или эмалевыми красками Vitex. Не следует наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°C и/или при относительной влажности выше 80%.

Вторым слоем покрывается через 4 - 6 часов. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Инструменты моются водой, сразу же после их использования. При необходимости можно использовать моющее средство.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	200.000 ± 75.000 cP (BROOKFIELD, 25°C)
----------	---

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от +5°C до +38°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr