

Water-Based Floor Primer Gloss



Водоразбавимая прозрачная однокомпонентная грунтовка на основе акриловых смол. Используется при подготовке поверхностей для последующего покрытия лаком. Обладает отличной адгезией. Придаёт деревянным поверхностям водозащитные и водоотталкивающие качества. Быстро высыхает. Легко наносится и шлифуется, даёт гладкую прочную отделку с высокой стойкостью.

- **Отличная адгезия, гидроизолирует и делает дерево прочнее, быстро высыхает**
- **Легко наносится и шлифуется**

ЦВЕТА

Прозрачная.

УПАКОВКА

Тара	1 л	2,5 л
------	-----	-------

РАСХОД

8 – 10 м²/л, для каждого слоя, на подготовленные поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)

Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно Директивы 2004/42/СЕ, для данного продукта (Категория A/i «Специальные однокомпонентные покрытия» Тип SB): **140 г/л**. Продукт содержит до **135 г/л** ЛОС (готовый к применению).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Поверхности должны быть чистыми, сухими и гладкими, без следов пыли, масел и старых половых покрытий и отшлифованы подходящей наждачной бумагой.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт тщательно размешать перед использованием. Нанести в два слоя валиком и кистью, разбавленным до 5 % водой. Не следует наносить при температуре ниже +5°C, выше +35°C и/или при относительной влажности выше 80%.

Продукт сухой на ощупь через 1 – 2 часа и покрывается следующим слоем через 4 - 6 часов. После полного высыхания поверхности слегка шлифуются специальной для дерева наждачной бумагой, очищаются от пыли и затем покрываются в два слоя лаком для полов на водной основе производителя Vitex. Время высыхания зависит от погодных условий (влажность и температура).

Инструменты моются водой сразу после их использования. При необходимости можно использовать моющее средство.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость	15 - 30 сек (FORD CUP#4, 25°C)
Плотность	1,04 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в темном помещении, вдали от прямого солнечного света, при температуре от + 5°C до + 38°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте этикетку перед использованием продукта. Более подробную информацию о мерах предосторожности можете найти в Паспорте безопасности продукта.



Τ.Θ. 139 Ημερος Τόπος, Ασπρόπυργος Τ.Κ. 193 00
P.O. Box 139 Imeros Topos, Aspropyrgos GR 193 00
T. + 30 210 5589 500, F. + 30 210 4835 007, www.vitex.gr