

Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38


Юридический адрес:

119421, РОССИЯ, Москва, ул. Новаторов, 40

Адрес осуществления деятельности:

125130, РОССИЯ, Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4,

тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю

Руководитель ИЛ

Гладковский Л.А.

«06» февраля 2024 г.

Протокол испытаний


конструктивно сходных с холодным оружием изделий

№ 3831 от 06.02.2024 г.

Всего страниц -1

1. Исходные данные:

1.1 Основание для проведения работ	Направление Органа по сертификации продукции и услуг ООО «Удмуртский центр сертификации» от 28.12.2023 г. №26055/Н.
1.2 Наименование объекта испытаний. Изготовитель	Нож складной с фиксатором т.м. Sencut модели Vesperon Изготовитель We Knife Co., Ltd (Китай).
1.3 Дата получения объекта	05.02.2024 г.
1.4 Акт отбора образцов (дата, номер)	28.12.2023 № 449
1.5 Заказчик	ООО «Кизляр Экстрим», РФ, Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ, Московская Застава, пр-кт Лиговский, дом 289, литера Б, помещ. 5н, ком. 35, офис 16
1.6 Сведения об объекте (идентификация)	Нож состоит из клинка, рукояти и фиксатора клинка. Клинок стальной, однолезвийный с двухсторонней заточкой, со скосом обуха и отверстием. На клинке нанесена торговая марка Sencut. Рукоять образована двумя металлическими пластинами с закрепленными на них плашками из микарты. Рукоять травмобезопасная.



1.7 Нормативные документы для проведения испытаний	ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия» с Изменением № 1 и Поправкой (пп. 9.2, 9.4, 9.5)
1.8 Дата проведения испытаний	06.02.2024 г.

2. Средства измерения: 1. Линейка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль. 3. Твердомер.

3. Вспомогательное оборудование: 1 Устройство для испытания холодного клинкового оружия на прочность и упругость. 2. Фотоаппарат.

4. Условия испытаний: Температура в помещении 21°C, относительная влажность 45%.

5. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Методы контроля	Результаты испытаний
длина клинка, мм	до 150 (п.5.6)	п.9.2	85
толщина обуха, мм	не регламентирована	п.9.2	3,0
твердость клинка, HRC	более 25 (п.5.1)	п.9.4	60
остаточная деформация клинка, мм	не более 1 (п.5.10)	п.9.5	1

Заключение: представленный нож соответствует ГОСТ Р 51501-99 и является конструктивно сходным с холодным клинковым оружием изделием – **ножом туристическим**, не относящимся к оружию.
Результаты испытаний распространяются на партию ножей т.м. **Sencut** модели **Vesperon**, изготовленных We Knife Co., Ltd (Китай).

Испытания провел

подписьБ.З.Сагдиев
инициалы, фамилия

Частичное воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения руководителя лаборатории