



Паспорт качества
№ 6173Н от 14 сентября 2023 г.



Наименование продукта:

Масло базовое изопарафиновое ТАНЕФТЬ VHVI-4 (TANECO base 4), СТО 78689379-94-2023

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства:

АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Адрес лаборатории:

423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона

Технический регламент:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Нормативный документ на продукт:

СТО 78689379-94-2023 "Масло базовое изопарафиновое ТАНЕФТЬ VHVI-4 (TANECO base 4)" с изменением № 1

Метод отбора проб:

ГОСТ 2517-2012

Декларация о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.04640/23, срок действия с 06.04.2023 г. по 05.04.2026 г.

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Номер партии:

Дата изготовления:

Дата, время отбора:

Дата испытания:

Количество, шт

Объем, м³:

Уровень взлива, см:

Температура, °C:

Плотность при 20 °C, кг/дм³:

Место отбора:

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая: при 100 °C при 40 °C	мм²/с	-	в пределах 3,9-4,6 не нормируется, определение обязательно	4,5 20,7	ASTM D 445
2	Индекс вязкости	-	-	не менее 125	134	ГОСТ 25371
3	Плотность при 15 °C	кг/м³	-	не нормируется, определение обязательно	832	ГОСТ Р 51069
4	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°C	не менее 135	не ниже 210	230	ASTM D 92
5	Температура застывания	°C	-	не выше минус 15	минус 15	ГОСТ 20287 (метод Б)
6	Испаряемость по Ноак	% масс.	-	не более 15	13,9	ASTM D 5800 (метод Б)
7	Содержание механических примесей	% масс.	не более 0,03	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
8	Содержание воды	% масс.	следы	следы	следы	ГОСТ 2477
9	Внешний вид	-	-	чистая прозрачная жидкость, без осадка от бесцветного до светло-желтого цвета	чистая прозрачная жидкость, без осадка, бесцветная	Визуально
10	Цветна колориметре ЦНТ	ед. ЦНТ	-	не более 1,0	менее 0,5	ГОСТ 20284
11	Массовая доля серы*	мг/кг	-	не более 10	соответствует	ASTM D 2622
12	Содержание селективных растворителей	%	не более 0,3	не более 0,3	отсутствие	ГОСТ 1057

Примечание:

* Показатель гарантируется технологией производства и определяется 1 раз в год, а также при необходимости, по требованию заказчика (потребителя).

Код ОКПД2:

19.20.29.180

Заклучение:

Качество продукта соответствует требованиям:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
- СТО 78689379-94-2023 с изменением № 1.

Масло базовое изопарафиновое ТАТНЕФТЬ VHVI-4 (TANECO base 4) предназначено для использования в качестве сырья для дальнейшей переработки, для изготовления товарных масел, таких как универсальные всесезонные моторные масла, масла для промышленного оборудования, энергетические масла и др.

ОСН.

1996



РусКомплектСнаб

ОСН.

1996



РусКомплектСнаб

rks-masla.ru

rks-masla.ru

rks-masla.ru

РусКомплектСнаб

1. Фракционный состав по ASTM D 86, %:

- отгон при температуре 250 °C: 0,5
- отгон при температуре 300 °C: 0,9
- отгон при температуре 350 °C: 2,0

2. Температура текучести по ISO 3016, °C: минус 12

3. Вязкость кинематическая при 50 °C по ISO 3104, мм²/с: 14,62

4. Цвет по ASTM D 1500, единицы ASTM: менее 0,5

5. Содержание влаги по ASTM D 6304, мг/кг: 4,4

6. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле по ASTM D 93, °C: 214

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям указанного стандарта в течение 1 года со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-2022.

В соответствии с пп. 41 п. 1 ст. 181 Налогового кодекса РФ масло базовое изопарафиновое ТАТНЕФТЬ VHVI-4 (TANECO base 4) получено в процессах каталитической депарафинизации и гидроизодепарафинизации.

РусКомплектСнаб

ОСН.

1996



РусКомплектСнаб

ОСН.

1996



РусКомплектСнаб

rks-masla.ru

rks-masla.ru

rks-masla.ru

РусКомплектСнаб

ОСН.

1996



РусКомплектСнаб

ОСН.

1996



РусКомплектСнаб

ОСН.

1996



РусКомплектСнаб

ОСН.

1996



РусКомплектСнаб

ОСН.

1996



ОСН.

1996



rks-masla.ru