

# Испытательная лаборатория «Омнис-эксперт»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ29

Срок действия с 31.01.2022 года по 30.01.2025 года

Адрес: 143600, Россия, Московская область, город Волоколамск, Северное шоссе, 16Б

Утверждаю:  
Начальник лаборатории

И.П. Смирнов  
24.11.2022 года

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 001/G-24/11/22 от 24.11.2022 года

|                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заказчик испытаний, адрес заказчика <sup>1</sup> | Индивидуальный предприниматель Маркова Маргарита Викторовна. Адрес: 660061, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 70 В, кв. 293, Адрес производства: 660061, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 76и |
| Наименование объекта испытаний <sup>1</sup>      | Масла для защиты древесины, торговая марка "Kraffa"                                                                                                                                                        |
| Изготовитель <sup>1</sup>                        | Индивидуальный предприниматель Маркова Маргарита Викторовна. Адрес: 660061, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 70 В, кв. 293, Адрес производства: 660061, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 76и |
| План (метод) отбора образцов <sup>1</sup>        | Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 001/G-24/11/22                                                                                                         |
| Идентификационный номер образца                  | № 001/G-24/11/22                                                                                                                                                                                           |
| Испытания проведены на соответствие требованиям  | ТУ 2386-001-80149448-2015 "Масла для защиты древесины. Технические условия" (С Изменением № 1)                                                                                                             |

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: Н.И. Назаров

| Показатель (характеристика)          | Методика испытаний        | Нормируемое значение                                                                                                               | Результат испытаний      |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                    | 2                         | 3                                                                                                                                  | 4                        |
| Внешний вид, консистенция            | ТУ 2386-001-80149448-2015 | Однородная масляная жидкость без видимых посторонних включений. Цвет от медового до тёмно-чёрного. Допускается естественный осадок | Соответствует требованию |
| Внешний вид покрытия после высыхания | ТУ 2386-001-80149448-2015 | Поверхность должна быть матовой, ровной, однородной, без пузырей, трещин и посторонних включений                                   | Соответствует требованию |
| Запах масла                          | ТУ 2386-001-80149448-2015 | Устанавливается в зависимости от назначения пропитанной древесины, но не должен быть резким,                                       | Соответствует требованию |

<sup>1</sup> Информация представлена заказчиком

# Испытательная лаборатория «Омнис-эксперт»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ29

Срок действия с 31.01.2022 года по 30.01.2025 года

Адрес: 143600, Россия, Московская область, город Волоколамск, Северное шоссе, 16Б

| Показатель (характеристика)                                                                                                                          | Методика испытаний        | Нормируемое значение                                                                                                             | Результат испытаний                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                    | 2                         | 3                                                                                                                                | 4                                                  |
|                                                                                                                                                      |                           | сильно раздражающим                                                                                                              |                                                    |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)°C, ч, не более                                                                                               | ТУ 2386-001-80149448-2015 | 48                                                                                                                               | 36                                                 |
| Рн                                                                                                                                                   | ТУ 2386-001-80149448-2015 | 6,5-7,2                                                                                                                          | 6,9                                                |
| Условная вязкость по вязкостиметру типа ВЗ – 246 при t°(20 ± 0,5) °C                                                                                 | ТУ 2386-001-80149448-2015 | 21                                                                                                                               | 21                                                 |
| Эффективность по отношению к плесневым и окрашивающим грибам                                                                                         | ТУ 2386-001-80149448-2015 | Высокоэффективен                                                                                                                 | Соответствует требованию                           |
| Эффективность по отношению к стандартному штамму гриба <i>Coniophora puteana</i> (пороговое поглощение), % к массе древесины, не более               | ТУ 2386-001-80149448-2015 | 5                                                                                                                                | 2                                                  |
| Коррозионная агрессивность (скорость коррозии), г/м² в сутки, не более                                                                               | ТУ 2386-001-80149448-2015 | 2                                                                                                                                | 0,4                                                |
| Проницаемость в древесину (пропиточный коэффициент по поглощению), не менее                                                                          | ТУ 2386-001-80149448-2015 | 0,4                                                                                                                              | 0,4                                                |
| Температура при эксплуатации, °C:<br>- для хвойных пород древесины<br>- для лиственных пород древесины                                               | ТУ 2386-001-80149448-2015 | от минус 50 до плюс 110<br>от минус 50 до плюс 110                                                                               | от минус 50 до плюс 110<br>от минус 50 до плюс 110 |
| Эффективность обработки, лет, не менее<br>- при эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата<br>- внутри жилых и не жилых помещений | ТУ 2386-001-80149448-2015 | 3<br>5                                                                                                                           | 5<br>10                                            |
| Время закрепления масла в древесине                                                                                                                  | ТУ 2386-001-80149448-2015 | 15 суток                                                                                                                         | 15 суток                                           |
| Прочность и герметичность упаковки                                                                                                                   | ТУ 2386-001-80149448-2015 | Упаковка должна быть герметичной. При падении упаковки из полимерного материала не должны деформироваться и терять герметичность | Соответствует требованию                           |

## Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.

Протокол испытаний № 001/G-24/11/22 от 24.11.2022 года

Лист 2 из 3

Испытательная лаборатория «Омнис-эксперт»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ29

Срок действия с 31.01.2022 года по 30.01.2025 года

Адрес: 143600, Россия, Московская область, город Волоколамск, Северное шоссе, 16Б

2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

---

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ