



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### AIMOL X-Cool 20

#### Водосмешиваемая СОЖ для металлообработки

##### ОПИСАНИЕ

**AIMOL X-Cool 20** – полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость для операций металлообработки. Благодаря инновационным базовым маслам Group 5 и пакету эмульгаторов образует очень стабильную полупрозрачную микроэмульсию с высокими смазывающими и охлаждающими свойствами. Благодаря своей устойчивости к микроорганизмам гарантирует превосходную биостабильность эмульсии и не требует добавления биоцидов или фунгицидов. Срок службы эмульсии значительно превосходит стандартные смазочно-охлаждающие жидкости, что уменьшает расходы на обслуживание. При соблюдении стандартных требований (концентрации, рН-уровня, внешнего загрязнения и т.п.) срок службы эмульсии неограничен, в большинстве случаев достаточно работать в режиме подливки. Не оказывает никакого влияния на операторов, работающих с данной СОЖ, а также защищает оборудование от коррозии.

##### ПРИМЕНЕНИЕ

**AIMOL X-Cool 20** разработана для большинства операций общей металлообработки: шлифования, точения, нарезки, сверления, фрезерования и т.д. Также СОЖ возможно использовать с некоторыми ограничениями в более нагруженных операциях зубонарезки, резбонарезки и нарезания резьбы метчиком. Рекомендуется для всех типов сталей и чугуна. Продукт подходит для централизованных систем и независимых станков.

##### ПРЕИМУЩЕСТВА

- ◆ Высокие антикоррозионные свойства
- ◆ Устойчивость к высокой жесткости воды
- ◆ Хорошие охлаждающие свойства
- ◆ Сверхдлинные интервалы замены
- ◆ Безопасность для окружающей среды
- ◆ Не содержит нитритов и хлоридов
- ◆ Не образует клейкие отложения на поверхности станка
- ◆ Экономичность в использовании

##### СПЕЦИФИКАЦИИ

**AIMOL X-Cool 20** соответствует и превосходит следующие уровни требований/ спецификаций:

- ◆ ISO 6743/7 (L-MAE)
- ◆ DIN 51385 часть 2.1 (SEM)

##### ПРИГОТОВЛЕНИЕ

**AIMOL X-Cool 20** легко приготавливается, концентрат добавляется в воду и полученный раствор размешивается. Рекомендуемая концентрация СОЖ для операций шлифования составляет 3-6%, для других общих операций металлообработки 5-7%. Для тяжелых операций металлообработки рекомендуемая концентрация составляет 7- 9%. Жесткость воды должна быть в диапазоне 100 - 450 ppm при содержании хлоридов не более 0,1 г/л. Концентрация СОЖ проверяется рефрактометром: концентрация СОЖ в % = значение с рефрактометра x 2

##### ХРАНЕНИЕ

При заморозке СОЖ AIMOL X-Cool 20 до -30°C с последующей разморозкой концентрат восстанавливает свой внешний вид и не расслаивается. Приготовленная после этого 5%-ная эмульсия в воде средней жесткости (200 ppm) при комнатной температуре также показала свою стабильность на расслаивание. Однако как и любая другая эмульсионная СОЖ, AIMOL X-Cool 20 при длительном ее хранении при отрицательных температурах чувствительна к переохлаждению и разрушается. Храните СОЖ в помещении для защиты от экстремальных температур.



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### AIMOL X-Cool 20

#### Водосмешиваемая СОЖ для металлообработки

#### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕНТРАТА

Показатель	X-Cool 20
Внешний вид	Желтоватая жидкость
Плотность при 20°C, г/мл	0.99
Содержание масляных компонентов API Group 5, %	20
Диаметр пятна износа на ЧШМ при 40 кг, мм	1.06
Нагрузка сваривания на ЧШМ, Н	1260
Содержание нитрита натрия	Отсутствует
Содержание хлора	Отсутствует
Устойчивость после заморозки	Выдерживает

#### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5% ЭМУЛЬСИИ (жесткость водопроводной воды 100 ppm)

Показатель	X-Cool 20
Внешний вид	Полупрозрачная жидкость желтоватого цвета
pH	9.5
Тест на коррозию IP-287	Отсутствует
Стабильность эмульсии после заморозки концентрата	Выдерживает
Пенообразование	Низкое

#### ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

**AIMOL X-Cool 20** – СОЖ не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.

#### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL, или любом другом высококачественном продукте в нашем ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.