

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

INTERTROTON WASH PRIMER Протравливающий грунт 2:1

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

WASH PRIMER - протравливающий грунт 2:1.
Активатор 1:2 для протравливающего грунта 2:1.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентный **поливиниловый протравливающий грунт** с высокими антикоррозионными свойствами, предназначенный для кузовного ремонта. Особенно рекомендуется для нанесения «мокрым по мокрому».

- ✓ Отличная антикоррозионная защита стальных поверхностей.
- ✓ Легко размешивается и наносится.
- ✓ Отличная растекаемость.
- ✓ Высокая адгезия к различным поверхностям.

Цвет – бежевый.
Степень глянца – матовый.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

VOC для смеси =780 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/ЕС), которая для этой категории продуктов (кат. В/3) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 780 [г/л].

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Протравливающий грунт можно наносить на:







- ✓ Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные
- ✓ Гальваническую оцинкованную сталь, предварительно матированную и обезжиренную
- ✓ Полиэфирные шпатлевки
- ✓ Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные

Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия!

Для шлифования рекомендуем:

- наждачную бумагу с градацией P280÷P320 (GRP P400) для шлифования вручную «по мокрому» и «по сухому»
- наждачную бумагу с градацией P180÷P220 для машинного шлифования «по сухому»

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ

	<p>Применение Для кузовного ремонта. В качестве антикоррозионного грунта.</p>						
	<p>Пропорции смешивания по объему</p> <table border="0"> <tr> <td>Грунт</td> <td>2 части</td> </tr> <tr> <td>Отвердитель</td> <td>1 часть</td> </tr> <tr> <td>Разбавитель</td> <td>не разбавлять</td> </tr> </table> <p>ВНИМАНИЕ: Грунт готов к нанесению по истечении 10÷15 минут от момента смешивания компонентов!</p>	Грунт	2 части	Отвердитель	1 часть	Разбавитель	не разбавлять
Грунт	2 части						
Отвердитель	1 часть						
Разбавитель	не разбавлять						
	<p>Рабочая вязкость Около 18÷20 секунд при 20°C .</p>						
	<p>Жизнеспособность Около 48 часов при 20°C.</p>						
	<p>Параметры напыления Для пистолета RP Сопло: 1,2÷1,4 мм. Давление: 2÷2,2 бар. Для пистолета HVLP Сопло: 1,3÷1,4 мм. Давление на выходе 2,0 бар . Количество слоев: 1÷2 слоя.</p>						
	<p>Время испарения</p> <table border="0"> <tr> <td>Между слоями:</td> <td>около 10 минут</td> </tr> <tr> <td>Перед покраской:</td> <td>около 20÷30 минут</td> </tr> </table> <p>Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.</p>	Между слоями:	около 10 минут	Перед покраской:	около 20÷30 минут		
Между слоями:	около 10 минут						
Перед покраской:	около 20÷30 минут						



Шлифование не требуется.

ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На протравливающий грунт можно наносить:

- ✓ 2-компонентные акриловые грунты
- ✓ Антигравий

ВНИМАНИЕ! На протравливающий грунт не наносить полиэфирные шпатлевки и акриловые лаки!

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- ✓ **Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!**
- ✓ Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура продукта должны быть приблизительно равны.
- ✓ Во время работы с продуктами 2К применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- ✓ Помещения должны хорошо проветриваться.
- ✓ Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в «Паспорте безопасности» для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить при температуре окружающей среды от 15 до 25°C в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Беречь от перегрева!

ВНИМАНИЕ: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь активатор от мороза и влаги!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Wash Primer протравливающий грунт 2:1 – 12 месяцев от даты производства.
Активатор для Wash Primer 2:1 – 12 месяцев от даты производства.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: информация, содержащаяся в «Технической карте», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической карте» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду.

В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической карте». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»
Зомброво, Польша