

СОЕВЫЙ ВОСК

Воск	Тип	Форма поставки	Назначение	Достоинства	Недостатки	Арома нагрузка	Т плавления	Т заливки	Т смешивания
ES-55	Соевый	наливом	свечи в емкостях, чайные свечи	ровная поверхность, хорошая аромаотдача	частичная адгезия	10 %	45-50	+/- 50	70-80 С
Tefawax S-41	Соевый	наливом	свечи в емкостях, чайные свечи	хорошая аромаотдача, хорошая адгезия	ровность поверхности средняя	10 %	38-44	+/- 50	70-80 С
CM-770	Соевый	наливом	свечи в емкостях, чайные свечи	хорошая аромаотдача, хорошая адгезия, ровная поверхность	смешиваемость отдушек	10 %	45-50	+/- 55	70-80 С
Nature wax C-3	Соевый	хлопья	свечи в емкостях, чайные свечи	аромаотдача, текстура	частичная адгезия, неровная поверхность	10 %	51-53	+/- 55	70-80 С
Golden Wax 494	Соевый	хлопья	формовые, вотивы			7 %	49-52	+/- 55	70-80 С
CM-S22	Соевый	хлопья	свечи в емкостях, чайные свечи	аромаотдача, текстура	частичная адгезия, неровная поверхность	10 %	48-52	+/- 55	70-80 С
CM-S22L	Соевый	наливом	свечи в емкостях, чайные свечи	аромаотдача, текстура	частичная адгезия, неровная поверхность	8 %	42-46	+/- 50	70-80 С
Kerasoy Container	Соевый	хлопья	свечи в емкостях, чайные свечи	аромаотдача, текстура	частичная адгезия, неровная поверхность	10 %	42-49	+/- 55	70-80 С
Golenwax 464	Соевый	хлопья	свечи в емкостях, чайные свечи	аромаотдача, адгезия, текстура	неровная поверхность, фростинг	10 %	45-49	+/- 55	70-80 С
CM-745	Соевый/ Минеральный	наливом	свечи в емкостях, чайные свечи	хорошая аромаотдача, хорошая адгезия, ровная поверхность	смешиваемость отдушек	10 %	48-52	+/- 55	70-80 С

КОКОСОВЫЙ ВОСК

Воск	Тип	Форма поставки	Назначение	Достоинства	Недостатки	Арома нагрузка	Т плавления	Т заливки	Т смешивания
ES-48	Кокосовый	наливом	Свечи в емкостях, чайные	ровная поверхность, хорошая аромаотдача, средняя адгезия	потение свечи	10 %	38-42	+/- 50	70-80 С
ES-TART	Кокосовый	наливом	Чайные, флорентийское саше, вотивы, тарталетки	ровная поверхность, хорошее отставание от формы	Недостаточно твердый для формовых свечей	5 %	50-55	+/- 60	70-80 С
CM-C23	Кокосовый	наливом	Свечи в емкостях, чайные	ровная поверхность, хорошая аромаотдача, средняя адгезия	потение свечи	8 %	38-42	+/- 50	70-80 С

ДРУГОЙ ВОСК

Воск	Тип	Форма поставки	Назначение	Достоинства	Недостатки	Арома нагрузка	Т плавления	Т заливки	Т смешивания
PW-5601A	Пальмовый	гранулы	формовые свечи, вотивы, тарталетки	текстура, аромаотдача, цветопередача	дозаливка	10 %	55-65	+/- 80	70-80 С
SA-1842	Пальмовый	гранулы	формовые свечи, добавка к другим воскам	текстура, аромаотдача, цветопередача	дозаливка, сложно достать их формы	5 %	55-65	+/- 90-100	70-80 С
CM-P24F	Пальмовый	хлопья	формовые свечи, добавка к другим воскам	текстура, аромаотдача, цветопередача	дозаливка, сложно достать их формы	5 %	50-55	+/- 80	70-80 С
SASOL-6214	Парафин	брикеты	свечи в емкостях, чайные	хорошая аромаотдача, прекрасная цветопередача	дозаливка, возможны мокрые пятна	5 %	40-45	+/- 50	70-80 С
BW01BKL	Пчелиный	брикеты	формовые, вотивы	жесткость	сложно работать	-	65-70	+/- 60	70-80 С
BW01	Пчелиный	хлопья	формовые, вотивы	жесткость	сложно работать	-	65-70	+/- 60	70-80 С
BW05SH	Пчелиный	пластины	скрученные свечи	жесткость	сложно работать	-	65-70	+/- 60	70-80 С
KAHL-5080NF	Пчелиный отбеленный	хлопья	формовые, вотивы	жесткость	сложно работать	-	65-70	+/- 60	70-80 С
BW02	Пчелиный отбеленный	хлопья	формовые, вотивы	жесткость	сложно работать	-	65-70	+/- 60	70-80 С
ES-55	Соевый	наливом	свечи в емкостях, чайные свечи	ровная поверхность, хорошея аромаотдача	частичная адгезия	10 %	45-50	+/- 50	70-80 С