

F.ETALON

UPS Systems



FTE 12-180

12V 180AH



Фронт-Терминальная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея
Технология AGM (Absorbent Glass Mat), класс VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid)

Расчетный срок службы 15 лет

Система внутренней рекомбинации газа, эксплуатация в любом положении, кроме перевернутого крышкой вниз

Герметизированная, необслуживаемая: не требует долива воды
Нет ограничений на перевозку воздушным, железнодорожным и авто-транспортом

Соответствие требованиям UL, IEC, Гост Р


Оптимизирована для использования как в буферном, так и циклическом режиме, в оборудовании бесперебойного питания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты (±3мм) *	Длина, мм	Ширина, мм	Высота без учета клемм, мм	Высота с клеммами, мм
	546	125	317	323
Вес (±3%), кг	53			
Клеммы **	Резьба под болт М8			
Срок службы в буферном режиме, лет	15			
Число элементов	6			
Рабочее напряжение, В	12			
Номинальная емкость (25°С), Ач	при 10-ч. до 1,8 В/эл, Ач	при 5-ч. до 1,75 В/эл, Ач		при 1-ч. до 1,6 В/эл, Ач
	180	162		116
Внутреннее сопротивление заряженной батареи (25°С), мОм	3.8			
Максимальный разрядный ток (5с), А	1300			
Саморазряд в месяц (25°С)	< 3% емкости			
Диапазон температуры, °С	при хранении, °С	при разряде, °С		при заряде, °С
	от -40 до +60	от -40 до +60		от -20 до +60
Напряжение подзаряда в циклическом режиме:	14,4 - 15В, темп. компенсация -30 мВ/°С макс.ток заряда: 54А			
Напряжение подзаряда в буферном режиме:	13,5 - 13,8В, темп. компенсация -18 мВ/°С			

КОНСТРУКЦИЯ АККУМУЛЯТОРА

Полож. пластина	Диоксид свинца
Отриц. пластина	Свинец
Корпус и крышка	ABS
Клапан предохранительный	Каучук
Клеммы	Медь
Сепаратор	Стекловолокно
Электролит	Серная кислота



FTE 12-180

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ: А (25°C)


В/эл.	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60V	484	381	312	198	147	116	69.5	50.6	33.3	18.4	9.90
1.67V	451	353	294	191	142	113	67.9	49.7	33.1	18.3	9.80
1.70V	416	326	273	183	136	109	66.2	48.7	32.8	18.2	9.70
1.75V	368	290	250	174	130	105	65.1	47.6	32.4	18.1	9.65
1.80V	324	258	225	164	123	100	63.3	46.5	32.0	18.0	9.60

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ: Вт (25°C)


В/эл.	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	60 мин	2 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.60V	807	650	536	358	276	220	132	96.8	62.8	36.8	19.00
1.67V	768	613	508	343	264	216	130	95.6	62.3	36.1	18.97
1.70V	726	575	478	326	255	211	127	94.3	61.7	35.3	18.90
1.75V	660	526	446	308	245	206	124	92.9	61.1	35.2	18.90
1.80V	591	473	412	289	235	200	121	91.5	60.5	34.5	18.80

Примечание: приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения трех контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.


СРОК СЛУЖБЫ В ЦИКЛИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ




СРОК СЛУЖБЫ В БУФЕРНОМ РЕЖИМЕ



ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЕМКОСТЬ



ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА СРОК СЛУЖБЫ



Перед началом использования аккумуляторной батареи внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Продукция постоянно совершенствуется, поэтому производитель оставляет за собой право изменения без предварительного уведомления