

ЭМАЛЬ АЛКИДНАЯ

без резкого неприятного запаха

полуматовая

Высший сорт

ГОСТ 6465-76



ЦВЕТА



белоснежная (Base A) – для самостоятельного применения, а также для колеровки в светлые пастельные оттенки



бесцветная (Base C) – для колеровки в яркие насыщенные тона

ВЫПУСКАЕМЫЕ ОБЪЕМЫ, БАЗА А

0,75; 2,7; 4,5; 18 / 0,9; 3,2; 5,4; 21,6

л / масса, кг

Выпускаемые объемы, база С

0,75; 2,7; 4,5; 18 / 0,8; 2,9; 4,8; 19,2

л / масса, кг

ОПИСАНИЕ

Высококачественная полуматовая алкидная эмаль для наружных и внутренних работ. Применяется для окраски металлических, деревянных, оштукатуренных поверхностей, эксплуатирующихся внутри и снаружи помещений.

Применяется для окраски стен, окон, дверей, мебели, радиаторов отопления, металлоизделий и конструкций. Подходит для детских и медицинских учреждений.

Base A – не колерованная белоснежная эмаль, может использоваться как готовый продукт, образует белоснежное полуматовое покрытие.

Base C – без колорантов не применяется как самостоятельное покрытие.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Высококачественная эмаль алкидная без резкого неприятного запаха

- отличается высокой укрывающей способностью
- хорошо наносится, формирует однородное покрытие
- обладает высокими физико-химическими свойствами и прекрасным декоративным внешним видом
- после высыхания образует покрытие с высокой твердостью и длительным сроком эксплуатации, устойчивое к мытью и истиранию, воздействию растворов моющих средств
- продукт с минимальным запахом, благодаря использованию очищенных деароматизированных растворителей

РАСХОД

1 литр на 6-12 м²

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от загрязнений, ржавчины, окислы и прочих непрочных державшихся покрытий, обеспылить. Старые покрытия зашлифовать, либо промыть мыльным или содовым

раствором, затем чистой водой и просушить. Глянцевые поверхности зашкурить для придания шероховатости. Неровные поверхности предварительно зашпатлевать.
Загрунтовать подходящими материалами типа ЭФ, ПФ, ГФ и пр.
Деревянные, ДВП и ДСП поверхности предварительно зашкурить, при необходимости отциклевать и обработать соответствующей грунтовкой, лаком или олифой.
Металлические поверхности очистить от продуктов коррозии, обезжирить и загрунтовать подходящим грунтом, например, грунтом ГФ-021 из серии Kraffa® Classic

**УСЛОВИЯ
НАНЕСЕНИЯ**

на сухую поверхность при t° воздуха и подложки выше +5°C

**МЕТОД
НАНЕСЕНИЯ**

Перед применением эмаль тщательно перемешать при необходимости разбавить деароматизированным уайт-спиритом. Поверхность очистить от пыли, грязи, отслаивающегося старого покрытия, обезжирить. Поверхность, ранее окрашенную алкидными или масляными красками, зачистить от глянца. Наносить кисточкой, валиком, распылителем.

РАЗБАВИТЕЛЬ

деароматизированный уайт-спирит (без запаха)

**ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ**

12 часов

**УСЛОВИЯ И СРОК
ХРАНЕНИЯ**

Хранить в оригинальной плотно закрытой таре в прохладном и недоступном для детей месте, исключить попадание на материал прямых солнечных лучей и влаги. Срок хранения 24 месяца.

**МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ**

Материал огнеопасен! Беречь от детей!

Не допускать работы вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы зрения, дыхания и пищеварения.

ПОМОЩЬ:

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ – промыть теплой водой с мылом.

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА – немедленно помыть обильным количеством воды.

ПРИ ПОПАДАНИИ В ПОЛОСТЬ РТА – прополоскать рот.

В случаях возникновения любых тревожащих признаков – обратиться к врачу.

Покрытие эмалью после высыхания не оказывает вредного воздействия на организм человека.

**ОЧИСТКА
ИНСТРУМЕНТА**

Инструмент отмывать уайт-спиритом или сольвентом непосредственно после применения, не допуская высыхания состава

УТИЛИЗАЦИЯ

Не сливать в канализацию, водоемы, на землю! После полного высыхания остатков эмали в банке, утилизировать в плотно закрытой таре как бытовой или строительный мусор.