



ПЕНА МОНТАЖНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 65+ ЛЕТНЯЯ

от +5°C до +35°C

ОПИСАНИЕ

Kraffa Professional 65+ ЛЕТНЯЯ — готовая к применению однокомпонентная полиуретановая пена, застывающая под воздействием содержащейся в воздухе влаги.

Рекомендована для широкого спектра применений в области профессионального монтажа, герметизации и изоляции в строительстве: для монтажа дверных и оконных блоков, подоконников, прочих технических коммуникаций; для заполнения свободного пространства, трещин, щелей; для герметизации швов и т.д.

Застывшая пена обладает отличными термо- и звукоизоляционными свойствами, высокой устойчивостью к сырости и плесени, термоустойчивостью в диапазоне от минус 50°C до плюс 90°C и влагостойкостью.

Застывшую пену можно резать, шлифовать, оштукатуривать или красить.

Однородная структура застывшей профессиональной пены **Kraffa Professional 65+ ЛЕТНЯЯ** обеспечивает отличную адгезию к большинству строительных материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая производительность до 65 литров
- Отсутствие деформаций в конструкциях
- Низкое вторичное расширение
- Высокие термо- и звукоизоляционные свойства
- Уровень звукоизоляции до 61 dB
- Отличная герметизация и адгезия к большинству строительных материалов
- Не разрушает озоновый слой
- Устойчивость к плесени и влаге
- Время застывания до предварительной обработки 30 минут
- Пена произведена в соответствии со стандартом ISO 9001:2008

ПРИМЕНЕНИЕ И СВОЙСТВА

Области применения пены		Свойства пены	
Заполнение свободного пространства, трещин, щелей, зазоров между трубами	+	Воспламеняемость пены	■
Герметизация швов потолка, стен и пола	+	Выход пены	▲▲▲
Герметизация при оконном монтаже	+++	Давление пены	▼▼▼
Герметизация при дверном монтаже	+++	Увеличение объема пены (вторичное расширение)	▼▼▼
Теплоизоляция	++	Мультипозиционность пены	-
Звукоизоляция	++	Адгезия	■
Дополнительные характеристики			
Сезон применения			лето
Герметичность распределительного клапана			▲▲▲
Устойчивость к залипанию			▲▲▲
Многоразовое использование			▲▲▲

Условные обозначения

- +++ пена, предназначенная / рекомендуемая для данного применения
 ++ пена, пригодная для данного применения
 + пена, отвечающая основным требованиям
 - пена, непригодная для данного применения / не применимо

- ▲▲▲ высокое
 ▲▲ повышенное
 ■ нормальное
 ▼▼ пониженное
 ▼▼▼ низкое

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура баллона/аппликатора	+18°C до +25°C
Температура нанесения	+5°C до +35°C
Температура поверхности	+5°C до +35°C
Минимальная относительная влажность воздуха при +23°C	50%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ¹

	ЕДИНИЦА	ПАРАМЕТРЫ +23°C/50% RH (относительная влажность воздуха) ²	СТАНДАРТ
Объем баллона	мл	1000	
Выход (свободное пенообразование)	литр	до 65	RB024 ³
Выход в зазоре ⁴	литр	36-43	RB024
Предварительное время обработки ⁵	мин	≤ 30	RB024
Время полного застывания	час	≥ 17-24	RB024
Водопоглощение за 24 часа при частичном погружении, по объему	%	2,5	ГОСТ 17177
Коэффициент теплопроводности (λ)	Вт/м*К	0,04	ГОСТ 7076
Вторичное расширение	%	15-30	ТМ 1010:2016
Стабильность размеров	[%]	≤ 10%	ТМ 1004-2013
Класс воспламеняемости		B3/ F	DIN 4102 EN 13501-1

УПАКОВКА

Класс огнестойкости	Объем баллона	Объем наполнения / Номинальный	Упаковка	Количество штук в коробке	Количество штук на паллете
F/B3	1000 мл	900 мл	баллон	12	768

¹ Все данные параметры основаны на лабораторных тестах, согласованных с внутрифирменными стандартами изготовителя и строго зависящих от условий застывания пены (область контроля, окружающая среда, температура поверхности, качество используемого оборудования и умения человека, который наносит пену).

² В соответствии со стандартом PN-EN ISO 291:2008

³ RB024 — Внутренний стандарт

⁴ Значение дано для зазора с размерами 30*100*35 (ширина *длина *глубина [мм])

⁵ Производитель рекомендует начинать отделочные работы после полного застывания пены, т.е. через 24 часа. Результаты представлены для валика пены диаметром 3 см.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Поверхности, на которые наносится пена, очистить от грязи, пыли, жира. Для получения наилучшего результата до нанесения монтажной пены рабочие поверхности увлажнить. Для аккуратного выполнения работ прилегающие поверхности закрыть плёнкой.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПРИМЕНЕНИЯ:

Окружающая температура от +5 °С до +35°С. Температура баллона от +18°С до +25°С.

УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Перед применением выдержать баллон при температуре от +18°С до +25°С не менее 4 часов.
2. Перед использованием баллон необходимо встряхнуть в течение 30 секунд в направлении оси вращения баллона резкими поступательными движениями.
3. Снять защитную крышку с клапана баллона и накрутить на него пистолет.
4. Во время накручивания баллон должен находиться ДНОМ ВНИЗ, а пистолет направлен дулом по направлению от себя.
5. Во время работы баллон должен находиться ДНОМ ВВЕРХ.
6. Для улучшения адгезии и застывания поверхность рекомендуется тщательно увлажнить водой.
7. Заполнять щели следует снизу-вверх примерно на 2/3 объёма, поскольку в процессе отверждения пена расширяется до 30%.
8. Ширина шва не должна превышать 60 мм. Швы глубиной более 60 мм следует заполнять в 2-3 подхода, соблюдая временной интервал между слоями не менее 3 минут и применять увлажнение.
9. Излишки пены легко срезаются ножом после первичного отверждения на глубину 1 см. Полное отверждение через 17 часов.
10. После использования пены пистолет снять и ОБЯЗАТЕЛЬНО промыть очистителем монтажной пены. Если баллон использован не до конца, то промыть необходимо крест-кольцо и клапан баллона для повторного использования баллона.
11. Отвердевшую пену можно удалить механически или специальным очистителем для затвердевшей пены.
12. Поверхность пены после отверждения необходимо защитить от УФ-излучения, для этого ее надо обработать краской, герметиками или защитить наличником или т.п.
13. Не рекомендуется снимать пистолет до полного использования, во избежание неконтролируемого выхода пены и загрязнения клапана.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

H223: Легковоспламеняющийся аэрозоль. H229: Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв.
H303+H313+H333: Может причинить вред при проглатывании, при попадании на кожу, при вдыхании. H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. H316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.
H317: При контакте с кожей при длительном воздействии может вызывать аллергическую реакцию. H413: Может вызвать последствия для водных организмов.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ:

P280: Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица/кожи. P264: После работы тщательно вымыть руки/лицо. P305: При попадании на кожу промыть водой в течение нескольких минут. P305+P351+P338: При попадании в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P312+P313+P332+ P337: При плохом самочувствии и, если раздражение глаз или кожи не проходит, обратиться за медицинской помощью. P501: Использовать методы удаления/ переработки отходов в соответствии с национальным законодательством.

ВНИМАНИЕ: Огнеопасно! Легковоспламеняющийся аэрозоль, при нагревании возможен взрыв баллона под давлением. Легко воспламеняется от искр и пламени, беречь от прямых солнечных лучей, избегать нагревания более 50°С. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить. Не разбирать, не прокалывать и не давать детям!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ: Не сжигать после использования! Использованный баллон утилизировать, как бытовой отход.

СРОК ГОДНОСТИ: 18 месяцев при соблюдении правил хранения.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°C до +25°C.

СОСТАВ: Полимерный МДИ, полиольный компонент, пропеллент.

ТУ 20.30.22-005-05025016-2023 (взамен ТУ 2257-001-31846334-2015)

Произведено по заказу и под контролем ООО "Тех-Колор"
Поставщик: ООО "Тех-Колор" 625014, г. Тюмень, ул. Чекистов, 26 корпус 2, этаж 2, офис 1
тел.: (3452) 500-790, e-mail: 500790@bk.ru
www.kraffa.ru
Производитель: ООО «Адмирал», Москва, ул. Косыгина, 15
Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии,
расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции