

Relocryl 2K-HS-Klarlack

гб 1/0413

Информация о продукте

страница 1/1

Relocryl 2K-HS-Klarlack, изготовленный на основе высококачественных акриловых смол, предназначен для обеспечения хорошей защиты от ультрафиолетового света
Расход: 6-8 м²/л

Оттенок цвета	Прозрачный			
Коэффициент смешивания	2:1 по объему			
Отвердитель	Relocryl Acryl-Härter Multi Qualität normal			
Разбавители	Relocryl Acryl-Verdünnung; добавить около 10%			
Вязкость материала при 20°C	18 – 20 с 4 мм DIN			
Нанесение	Давление распыления	Диаметр сопла	Количество слоев	
Покрасочный пистолет	4 -5 бар	1,4 мм	2	
Безвоздушное/Воздушное				
Срок жизнеспособности	4 – 6 ч			
Толщина покрытия / сухой пленки	40 – 50 мкм			
Время отверждения / Время выдержки между слоями	5 – 10 мин между операциями покрытия			
Сушка	Время повторного нанесения покрытия	Высохший от «пыли»	Сухой на ощупь	Полное затверждение
При температуре объекта 20°C		20 – 30 мин	6 – 8 ч	24 ч
При температуре объекта 60°C		3 – 5 мин	20 – 30 мин	1 – 2 ч

Условия использования: при температуре от +10°C и не выше 75% относительной влажности воздуха

Все продукты должны быть утилизированы в соответствии с положениями органов охраны окружающей среды. Берегите окружающую среду!

Этот лист технических данных представлен исключительно в информационных целях! По нашим сведениям, предоставленные данные соответствуют самым современным стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции. Однако эти данные не являются обязывающими и свободны от гарантий.

Пожалуйста, следуйте рекомендациям, указанным в соответствующем листе безопасности, и мерам предосторожности, указанным на этикетке продукта. Мы оставляем за собой право производить дополнения, удаления или изменения в представленную информацию в любое время без предварительного уведомления.