



ОСН.

1996



ОСН.

1996

РусКомплектСнаб

Масло промышленное гидравлическое МГА-32 СТО 78689379-91-2022

РусКомплектСнаб



ОСН.

1996

РусКомплектСнаб



ОСН.

1996



ОСН.

1996

РусКомплектСнаб

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая - при 100 °С - при 40 °С	мм²/с	- -	в пределах 5,7 - 6,3 в пределах 29,0 - 35,0	5,7 29,2	ГОСТ 33
2	Индекс вязкости	-	-	не менее 130	139	ГОСТ 25371
3	Плотность при 15 °С	кг/м³	-	не более 850	834	ГОСТ Р 51069
4	Температура вспышки в открытом тигле	°С	не ниже 135	не ниже 220	236	ГОСТ 4333
5	Температура застывания	°С	-	не выше минус 15	минус 17	ГОСТ 20287 (метод Б)
6	Испаряемость по Ноак	% масс.	-	не более 8	8	ASTM D 5800 (метод Б)
7	Содержание механических примесей	% масс.	не более 0,03	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
8	Массовая доля воды	% масс.	"следы"	следы	отсутствие	ГОСТ 2477
9	Внешний вид	-	-	Прозрачная жидкость, без осадка и взвешенного вещества	Прозрачная жидкость без осадка и взвешенного вещества	Визуально
10	Цвет	ед. ЦНТ	-	не более 1,0	менее 0,5	ГОСТ 20284
11	Массовая доля серы	мг/кг	-	не более 10	<3,00	ASTM D 3622
12	Содержание селективных растворителей	%	не более 0,3	не более 0,3	Отсутствие	ГОСТ 1520 или ГОСТ 1057

РусКомплектСнаб

РусКомплектСнаб



ОСН.

1996

РусКомплектСнаб



ОСН.

1996



ОСН.

1996

РусКомплектСнаб

rks-masla.ru

РусКомплектСнаб