

ОСН.

1996

Масло компрессорное ЛУКОЙЛ КС-19п марка А
ТУ 38.401-58-243-99

ОСН.

1996

РусКомплектСнаб

РусКомплектСнаб

Наименование показателя				
Норма по ТР ТС 010/2012				
Норма по ТУ 38.401-58-243-99				
Фактическое значение				
Метод испытания				
1 Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	не менее 19,00	19,69	ГОСТ 33	
2 Индекс вязкости	не менее 85	91	ГОСТ 25371	
3 Кислотное число, мг КОН/г	не более 0,02	менее 0,01	ГОСТ 5985	
4 Коксуемость, %	не более 0,40	0,36	ГОСТ 19932	
5 Зольность, %	не более 0,005	0,004	ГОСТ 1461	
6 Массовая доля механических примесей, %	не более 0,03	отсутствие	ГОСТ 6370	
7 Содержание воды	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 2477	
8 Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6307	
9 Температура вспышки в открытом тигле, °С	не ниже 260	262	ГОСТ 4333	
10 Температура застывания, °С	не выше минус 15	минус 15	ГОСТ 20287 (Метод Б)	
11 Массовая доля серы, %	не более 0,7	0,18	ASTM D 4294	
12 Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ	не более 5,0	4,0	ГОСТ 20284	
13 Испытание на коррозию на пластинках из меди марок М0 или М1 по ГОСТ 849	выдерживает	выдерживает	ГОСТ 2917	
14 Общая стабильность против окисления:			ГОСТ 981	
а) осадок после окисления, %	не более 0,005	0,003		
б) кислотное число окисленного масла, мг КОН/г	не более 0,5	0,1	ГОСТ 3900	
15 Плотность при 20 °С, кг/м³	не более 905	888,5	ГОСТ 1037	
16 Содержание селективных растворителей	отсутствие	отсутствие		
17 Температура самовоспламенения, °С	не менее 165	370	ГОСТ 12.1.044	

Показатели качества для определения кодов ТН ВЭД ЕАЭС		
Наименование показателя	Фактическое значение	Метод испытания
1 Фракционный состав:		ASTM D 86
- перегоняется при температуре 250°С, % об.	2,5	
- процентное содержание отогнанного продукта при температуре 350 °С, включая потери, % об.	39,0	ISO 3405
2 Колориметрическая характеристика в растворе	менее 0,5	ASTM D 1500
3 Кинематическая вязкость при 50 °С, мм²/с	181,3	EN ISO 3104
4 Содержание сульфатной золь	1,24	ISO 3987
5 Индекс омыления	менее 2,0	ISO 6293-2
6 Температура потери текучести, °С	минус 15	ISO 3016

ОСН.

1996

РусКомплектСнаб

ОСН.

1996

ОСН.

1996

РусКомплектСнаб

rks-masla.ru

РусКомплектСнаб